

### Opis

Lak v spreju namenjen zaščiti površin, ki so izpostavljene visokim temperaturam do 600°C (izpuhi, deli motorja ...).


### Lastnosti izdelka

- odličen oprijem na različne kovinske podlage
- temperaturna obstojnost do 600°C
- antikorozivna zaščita
- visoka pokrivnost

### Priprava podlage

Očistite, posušite in razmastite površino z ustreznim antisilikonskim čistilom. Temeljito zbrusite oziroma spesčajte; površina mora biti čista obrušena do kovine.

### Nanašanje



#### Mešalno razmerje

Izdelek je primeren za uporabo!



#### Nanašanje

Dozo temeljito premešajte, dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano.

Število nanosov: 2 nanosa

Razdalja nanašanja: 20 – 25 cm

Odzračevanje (čas med nanosi): 1 – 2 min

Pomembno: Tanjša kot je količina nanešenega laka, boljša je temperaturna obstojnost in oprijem. Brizgalno polnilo ni potrebno. Najboljše rezultate dosežemo pri nanosu direktno na kovino! Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah višjih od 20°C.

Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti.



#### Sušenje

Prašno suho (20°C) 10 min

Suho na dotik (20°C) 60 min

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
1072-A-0,5	Siva	500 ml	12
7026-C-0,5	Črna	500 ml	12

**Rok uporabe**

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

**Additional Information**

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.