

1818 Fast-Prime, Punilo za ubrizgavanje - primer u spreju

Ver.: 2017-11

Opis

Bruosušeće punilo Za ubrizgavanje u spreju za manje autolakirerske popravke i prebrušene površine.




Osobine proizvoda

- primjerena podloga za sve vrste automobilskih lakova
- otporno na antisilikonski čistač
- visoka pokrivenost
- lako brušenje
- brzo sušenje

Priprema podloge

Očistite, osušite i razmastite površinu s primjerenim antisilikonskim čistačem.

Nanošenje proizvoda

	<p>Omjer miješanja Proizvod je spreman za upotrebu!</p>								
	<p>Nanošenje Dozu temeljito promiješajte, sve dok se kuglice za miješanje ne kreću bez prepreka.</p> <table data-bbox="456 1339 1086 1518"> <tr> <td>Broj nanosa:</td> <td>2 – 3 nanosa</td> </tr> <tr> <td>Razmak nanošenja:</td> <td>25 – 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Odzračivanje između nanosa</td> <td>3 – 5 min</td> </tr> <tr> <td>Debljina suhog filma:</td> <td>20 – 45 mikrona</td> </tr> </table> <p>Poslije upotrebe okrenite dozu naglavačke i pritisnite sve dok se šoba ne očisti Preporučujemo je, da se proizvod spreman za upotrebu nanosi kod temperatura većih od 15 °C.</p>	Broj nanosa:	2 – 3 nanosa	Razmak nanošenja:	25 – 30 cm	Odzračivanje između nanosa	3 – 5 min	Debljina suhog filma:	20 – 45 mikrona
Broj nanosa:	2 – 3 nanosa								
Razmak nanošenja:	25 – 30 cm								
Odzračivanje između nanosa	3 – 5 min								
Debljina suhog filma:	20 – 45 mikrona								
	<p>Sušenje</p> <table data-bbox="456 1742 1394 1877"> <tr> <td>Prašno suho (20 °C)</td> <td>5 – 10 min</td> </tr> <tr> <td>Suho na dodir (20 °C)</td> <td>15 – 25 min</td> </tr> <tr> <td>Spreman za prelakiranje (20 °C)</td> <td>MINIMUM 10 – 30 min; MAKSIMUM 12 h</td> </tr> </table>	Prašno suho (20 °C)	5 – 10 min	Suho na dodir (20 °C)	15 – 25 min	Spreman za prelakiranje (20 °C)	MINIMUM 10 – 30 min; MAKSIMUM 12 h		
Prašno suho (20 °C)	5 – 10 min								
Suho na dodir (20 °C)	15 – 25 min								
Spreman za prelakiranje (20 °C)	MINIMUM 10 – 30 min; MAKSIMUM 12 h								

	Suho za poliranje (20 °C)	30 min
--	---------------------------	--------

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
1818-A	Bijela	400 ml	12
1818-B	Crna	400 ml	12
1818-C	Siva	400 ml	12

HOS

VOC 2004/42/IIB(e)(840) <659

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.