

Opis

Hitrosušeca prebarvljiva zaščita podvozja zagotavlja zaščito pred korozijo, peskom, soljo, hrupom itd.

Lastnosti izdelka


- močan oprijem na surovo ali pocinkano pločevino ali staro zaščito podvozja
- dolgotrajna odpornost pred obrabo in elastičnost
- ščiti pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol)
- regulacija strukture s pritiskom in oddaljenostjo
- hitro sušenje

Priprava podlage

Površine morajo biti čiste in suhe, brez rje in razmaščene .

Ni primerno za izpušne in zavorne sisteme ali dele motorja.

Nanašanje



Mešalno razmerje

Izdelek je pripravljen za uporabo! Pred uporabo dobro pretresite!



Nanašanje

Število nanosov:	2
Razdalja:	15-30 cm
Flash off:	3-5 min
Debelina posameznega nanosa:	0,15-0,25 mm mokrega filma
Temperaturno območje:	Nanašati pri temperaturah med 10°C in 25°C
Debelina suhega filma:	250-400 mikronov

Pred nanosom drugega premaza (prebarvanjem) mora biti nanos popolnoma suh.
Za povečanje oprijema pred nanosom drugega premaza priporočamo matiranje površine s P600.

	Prebarljivo	90-120 min
	pri 10°C	60-90 min
	pri 20°C	45-60 min
	pri 30°C	
	Shranjevanje	V suhem, prezračevem prostoru, ki ni izpostavljen direktni sončni svetlobi
	Temperatura shranjevanja	10 – 30°C

Komplementarni izdelki

Pištola za nanašanje - Application gun (št. izdelka 2006)

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
2030-A-1	bela	1 kg	12
2030-B-1	črna	1 kg	12
2030-C-1	siva	1 kg	12

VOC

(2004/42/II B(e)(840)410

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.