

CARFIX UNIVERSAL SOFT PUTTY 210

Ver.: 2020-5

Universeller weicher Polyesterspachtel

Merkmale und Vorteile

- Sehr einfach anzuwenden
- Es hat eine porenfreie und glatte Oberfläche
- Hervorragende Abrasivität

Substratvorbereitung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken, rostfrei und entfettet sein. Optimale Ergebnisse werden auf einer gut geschliffenen Oberfläche erzielt.

Anwendung

Mischungsverhältnis

210 Carfix Polyesterspachtel	100	Mischen Sie den Kitt und den Härter gründlich, bis er gleichmäßige Menge an Härter kann zu Verfärbungen der Basis führen und die Verarbeitungszeit verkürzen. Eine Härtermenge unter 2 % kann die Trocknungszeit verlängern.
BPO Härter	2 – 3	
	utežnih %	

Anwendung

Mindesttemperatur: 10 °C

Trocknen

Zum Schleifen trocken (20 °C): 20 – 25 min
 Topfzeit (20 °C): 4 – 5 min

Schleifen

Nur Trockenschleifen
 Erstes Schleifen: P80-120
 Zweites Schleifen: P120-P320

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
210-1,8	(Härter enthalten)	1,8 kg	6

VOC

VOC 2004/42/II(b) (250) <250

Haltbarkeit

Mindest. 12 Monate ab Produktionsdatum unter normalen Lagerbedingungen und ungeöffnet.

Wietere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco d.o.o..