

CARFIX UNIVERSAL SOFT PUTTY 210

Univerzalni mehak poliesterski kit

Ver.: 2020-5

Lastnosti izdelka

- Zelo lahko nanašanje
- Odlikuje ga neporozna in gladka površina
- Odlična brusilnost

Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalne rezultate dobimo na dobro pobrušeni površini.

Nanašanje

Mešalno razmerje		Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze in skrajša čas obdelave. Količina trdilca pod 2 % lahko podaljša čas sušenja.
210 Carfix Putty	100	
BPO Hardener	2 – 3 utežnih %	

Nanašanje

Minimalna temperatura: 10 °C

Sušenje

Suho za brušenje (20 °C): 20 – 25 min
Pripravljen za uporabo (20 °C): 4 – 5 min

Brušenje

Samo suho brušenje
Prvo brušenje: P80-120
Drugo brušenje: P120-P320

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
210-1,8	(trdilec vključen)	1,8 kg	6

VOC

VOC 2004/42/IIB(b) (250) <250

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhajajo iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..