

### Opis

Vsebuje polisterski kit, trdilec in tkanin iz steklenih vlaken. Za popravilo lukenj, razpok in prelomov na plastičnih elementih, elementih z vsebnostjo steklenih vlaken in na korodiranih metalnih podlagah.





### Lastnosti izdelka

- odličen oprijem na večino površin
- brušenje mogoče po 20 minutah (pri 20°C)
- se lahko prebarva z večino temeljnih materialov in lakirnih sistemov
- neporoznost in neposedanje
- mehka brusilnost, začetna granulacija pri debelih nanosih P80, pri finih nanosih P120

### Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene.

### Nanašanje

	<p><b>Mešalno razmerje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>3270 Fiberplast+</td> <td>100 (% vol.)</td> </tr> <tr> <td>6065 Trdilec za poliestrski kit</td> <td>2 – 3% (ne predozirati!)</td> </tr> </table> <p>Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati trdilca! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze.</p>	3270 Fiberplast+	100 (% vol.)	6065 Trdilec za poliestrski kit	2 – 3% (ne predozirati!)
3270 Fiberplast+	100 (% vol.)				
6065 Trdilec za poliestrski kit	2 – 3% (ne predozirati!)				
	<p><b>Nanašanje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>min. +5°C</td> </tr> </table>	Temperatura	min. +5°C		
Temperatura	min. +5°C				
	<p><b>Sušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Pri 20°C</td> <td>cca 20 min</td> </tr> <tr> <td>Pripravljen za uporabo (20°C)</td> <td>5-7 min</td> </tr> </table>	Pri 20°C	cca 20 min	Pripravljen za uporabo (20°C)	5-7 min
Pri 20°C	cca 20 min				
Pripravljen za uporabo (20°C)	5-7 min				
	<p><b>Brušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Suho brušenje</td> <td>P80 - 240</td> </tr> </table>	Suho brušenje	P80 - 240		
Suho brušenje	P80 - 240				

### Komplementarni izdelki

6065 Putty hardener

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
3270	bež	0,8 kg	8

### VOC

VOC 2004/42/IIB(c) (250)&lt;250

### Rok uporabe

Najmanj 6 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

### Dodatne informacije

#### SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka.

Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebo, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.