

# CARFIX HS SURFACER 430 5+1

Ver.: 2020-5

Univerzalno "high build" HS akrilno punilo sa svojim brzim sušenjem i jednostavnim brušenjem pogodno je za sve vrste popravaka i različite podloge.

## Osobine proizvoda

- Brzo se suši, lako se brusi – štedi vrijeme, trud i brusni papir
- Poboljšava prijanjanje premaza
- Direktno nanošenje na metal
- Poboljšana snaga punjenja
- Moguće nanositi na plastične dijelove (u kombinaciji s 7035 4Plastic aditivom)
- Glatka površina
- Uskladan sa VOC direktivom

## Substrate preparation

Očistite i razmastite površinu s odgovarajućim antisilikonskim čistačem i obrišite na suho. Prije nanošenja punila direktno na metal temeljito orusite površinu. Goli lim bi trebao biti bez hrđe i lagano matiran prije punjenja. Punilo 430 može se nanositi izravno na lim, a za optimalnu adheziju i korozijsku otpornost preporučuje se prethodno nanošenje epoksidnog ili Etch temeljnog premaza.

Noje dijelove/panele obrusiti P360/suho ili P800/mokro  
 Stare nanose obrusiti s P280 - P320/suho ili P800/mokro  
 GRP ili fiberglas obrusiti s P320/suho  
 Poliesterska punila obrusiti s P120-P320/suho  
 Zn ili Alu: matirna krpa + matirna pasta

Prije bojenja sa vodenom bazom punilo je potrebno očistiti vodnim antisilikonskim čistačem.

## Nanošenje

Omjer mješanja	Po volumenu	Po težini
Carfix HS Surfacer 430	5	1000
433 (brzi) Carfix HS utvrđivač	1	167
105 Akrilni razrjeđivač (srednji)	0 – 10 %	0 – 65

**Lakirni pištolj/talk nanošenja**  
 1,4 – 2,0 mm  
 1,5 – 2,0 bar

### Nanošenje

Broj nanosa 1 – 3 coats  
 Odzračivanje između nanosa 5 – 10 min /until matt  
 Debljina suhog filma 60 – 200 microns

### Sušenje

Suho za brušenje (60 °C) 20 – 30 min  
 Suho za brušenje (20 °C) 10 – 12 h  
 IR 15 – 20 min  
 Spreman za upotrebu (20 °C) 30 – 40 min

## Komplementarni proizvodi

433 Carfix HS utvrđivač (brzi)  
 105 Akrilni razrjeđivač (srednji)

# CARFIX HS SURFACER 430 5+1

Ver.: 2020-5

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
430-G-1	Grey	1 L	6
430-G-3,5	Grey	3,5 L	2

## VOC

2004/42/IIIB(c) (540) &lt;540

## Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalne pohrane i neotvorene ambalaže.

## Omjer mješanja po težini

Potrebna količina RFU boje (ml)	Težina Primer	Težina Primer + Utvrđivač	Težina Primer + Utvrđivač + Razrjeđivač
100	115	131	138
250	288	327	346
330	381	432	457
500	577	654	692
750	865	981	1038
1000	1154	1308	1385

## Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABU!

Pažljivo pročitajte upute!

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu / upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih uvjeta. Materijali su napisani za profesionalnu uporabu, obučeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu. Informacije i opisane metode temelje se na najboljim informacijama i znanjima koje imamo i služe uglavnom kao smjernice za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti za izvedbu, rezultate ili prikladnost za svaku upotrebu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojavu ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije uporabe, korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija Tehničkog lista. Svi proizvodi navedeni u ovom Tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.