

CARFIX HS SURFACER 430 5+1

Ver.: 2020-5

Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za vse tipe popravil. Odlikuje ga hitro sušenje in lahko brušenje brez zabijanja papirja.

Lastnosti izdelka

- hitro sušenje, enostavno brušenje - prihrani čas, napor in brusni papir
- izboljššan oprijem
- izboljššana polnilna moč
- primerno za nanašanje neposredno na golo pločevino
- možnost nanašanja na plastiko (v kombinaciji z dodatkom za plastiko 7035 4Plastic Adhesion additive)
- skladno z HOS direktivo
- gladka površina

Priprava podlage

Očistite, osušite in razmastite površino s primernih antisilikonskim čistilom. Pred nanosom temeljnega premaza na golo pločevino, pobrusite površino. Za optimizacijo oprijema in protikorozijske zaščite na aluminijastih in pocinkanih površinah je priporočljivo uporabiti primeren temeljni premaz (epoksi, etch, itd.).

Nove dele/panele brusiti z P360/suho ali P800/mokro.

Stare nanose brusiti z P280 - P320/suho ali P800/mokro.

GRP ali fiberglass brusiti z P320/suho.

Poliesterska polnila brusiti z P120-P320/suho.

Zn in Alu: matirna krpa + matirna pasta

Pred nanašanjem vodne baze je priporočljivo, da se obrušeno polnilo očisti z ustreznim vodnim antisilikonskim čistilom, ki ga predpisuje proizvajalec vodne baze.

Nanašanje

Mešalno razmerje	Volumen	Utežno
Carfix HS Filler 430	5	1000
433 (hiter) Carfix HS Hardener	1	167
105 Acrylic thinner (medium)	0 – 10 %	0 – 65

Nastavitve lakirne pištole	1,4 – 2,0 mm
	1,5 – 2,0 bar

Nanašanje

Število slojev	1 – 3 slojev
Odzračevanje	5 – 10 min /do mat izgleda
Debelina suhega filma	60 – 200 mikronov

Sušenje

Suho za brušenje (60 °C)	20 – 30 min
Suho za brušenje (20 °C)	10 – 12 h
IR	15 – 20 min
Pripravljen za uporabo (20 °C)	30 – 40 min

Komplementarni proizvodi

433 Carfix HS Hardener (hiter)
105 Acrylic Thinner (medium)

CARFIX HS SURFACER 430 5+1

Ver.: 2020-5

Št. proizvoda	Opis	Volumen	Pakiranje
430-G-1	Grey	1 L	6
430-G-3,5	Grey	3,5 L	2

VOC

2004/42/IIIB(c) (540) <540

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Utežno mešalno razmerje

Potreben volume RFU mešanice (ml)	Teža Primer	Teža Primer + Trdilec	Teža Primer + Trdilec + Redčilo
100	115	131	138
250	288	327	346
330	381	432	457
500	577	654	692
750	865	981	1038
1000	1154	1308	1385

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..