

Opis

Enokomponentna prebarvljiva trajnoelastična tesnilno lepilna poliuretanska masa.

Lastnosti izdelka

- močan oprijem na večino konstrukcijskih materialov (jeklena, pocinkana, alu pločevina; les, keramika, plastika)
- odpornost na atmosferske vplive in temperaturo
- močno elastična masa
- prebarvljivo z vsemi vrstami lakov

Priprava podlage

Površina mora biti, čista, ravna, suha in brez sledov prahu, olja ali masti, ki bi lahko škodili oprijemu. Vse sledi slabo oprijete barve morajo biti sistematično odstranjene pred uporabo.

Tehnični podatki

| | |
|---|--|
| Specifična teža: | cca 1,15 g/ml |
| Posedanje: | Brez posedanja |
| Temperatura nanosa: | 5 do 35 °C |
| Nastanek filma | Približno 60 min (23°C/50%HR) |
| Hitrost strjevanja po 24urah | 4 mm (23°C/50% HR) |
| Moč do pretrganja (DIN 53515) | Približno 10 N/mm |
| Temperaturna odpornost | -40 do +90 °C |
| Odpornost na razredčene kisline in baze | Povprečna |
| UV odpornost | Dobra |
| Kompatibilnost z barvami | Vodna osnova: da; na osnovi topil: prej testirati |
| Specifični podatki | Natezna napetost 100 % (ISO 37) : približno 0.5 MPa Natezna napetost do pretrganja (ISO 37): približno 1.4 MPa Raztezek do pretrganja (ISO 37) : > 600 % |

| Št. Produkta | Opis | Volume | Pakiranje |
|--------------|------|--------|-----------|
| 5030-A | Siva | 310 ml | 12 |

| | | | |
|--------|------|--------|----|
| 5030-B | Črna | 310 ml | 12 |
| 5030-C | Bela | 310 ml | 12 |

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhajajo iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.