

Beschreibung

Aus einer Komponente bestehender Haftvermittler für Kunststoffgrundlagen. Geeignet für die meisten in der Automobilindustrie verwendeten Kunststoffe wie Stoßstangen, Zierleisten usw.

Eigenschaften


- verbesserte Rezeptur
- ausgezeichnete Haftung
- schnelle Trocknung
- leichte Silberfärbung für einfachere Anwendungsbeurteilung

Vorbereitung der Grundlage

Die zu bearbeitende Oberfläche muss sauber, angeschliffen, trocken und entfettet sein.

Verwenden Sie ein Schleifpad und eine Mattierungspaste.

Auftrag



Mischverhältnis

Der Produkt ist für Verwendung geeignet! Vor Gebrauch gut schütteln!



Lackierpistole /Auftragsdruck

Fließbecher 1,2 – 1,4 mm

1,8 – 2,0 bar

Saugbecher

Nach Angaben des Herstellers



Auftrag

Zahl der Schichten:

1

Zeit zwischen den Aufträgen:

5 – 10 min

Dicke des Trockenfilms:

5 – 7 Mikron



Trocknung

bei 20°C

15 – 30 min

Topfzeit bei 20°C

-

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor dem anschließenden Auftragen des Lacks durch und durch trocken ist. Die empfohlene Schichtdicke nicht überschreiten, da dies die Trocknungszeit wesentlich verlängern kann.

Eine Nichtbefolgung der Hinweise kann die Haftung beeinträchtigen.

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
5170-1	Silber	1 L	6

VOC

VOC 2004/42/II B(a)(840)840

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneten Dose .

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.