

Opis

Svestrani, mekani poliesterni kit s mekom finom strukturo, visokih performansi, kosi se lako nanosi i jednostavno brusi.





Osobine proizvoda

- Izvrsno prijanjanje za pocinčane i elektro-pocinčane metale, čelične površine i aluminij,
- Vrlo lako se nanosi,
- Odlikuje se poroznom i glatkom površinom,
- Izvrsna sposobnost brušenja,
- Specifična masa: 1,8 kg/L;

Priprema podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez rđe i odmaščene. Optimalni rezultati dobivaju se na dobro brušenoj površini.

Nanošenje

	<p>Omjer mješanja (po težini)</p> <table border="0"> <tr> <td>6050 B5 Multisoft</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>6065 Poliesterski utvrđivač</td> <td style="text-align: right;">2 – 3 % - po težini (ne predozirati)</td> </tr> </table> <p>Pomiješajte nožem, plastičnom ili gumenom lopaticom. Temeljito pomiješajte kit i utvrđivač do ravnomjerne boje.</p> <p>Nemojte predozirati! Prekomjerne količine utvrđivača mogu uzrokovati promjenu osnovne boje i skratiti vrijeme obrade. Količina utvrđivača ispod 2 % može produljiti vrijeme sušenja.</p>	6050 B5 Multisoft	100	6065 Poliesterski utvrđivač	2 – 3 % - po težini (ne predozirati)
6050 B5 Multisoft	100				
6065 Poliesterski utvrđivač	2 – 3 % - po težini (ne predozirati)				
	<p>Nanošenje</p> <p>Minimalna temperatura: 10 °C</p>				
	<p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Kod 20 °C:</td> <td style="text-align: right;">20 – 25 min</td> </tr> <tr> <td>Spreman za upotrebu (20°C):</td> <td style="text-align: right;">3 – 4 min</td> </tr> </table> <p>Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje visoke temperature ako kontrola temperature nije moguća, maksimalna temperature za sušenje 45 °C.</p>	Kod 20 °C:	20 – 25 min	Spreman za upotrebu (20°C):	3 – 4 min
Kod 20 °C:	20 – 25 min				
Spreman za upotrebu (20°C):	3 – 4 min				
	<p>Brušenje/ Samo suho brušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Prvo brušenje</td> <td style="text-align: right;">P80 – P120</td> </tr> <tr> <td>Drugo brušenje</td> <td style="text-align: right;">P120 – P240</td> </tr> </table>	Prvo brušenje	P80 – P120	Drugo brušenje	P120 – P240
Prvo brušenje	P80 – P120				
Drugo brušenje	P120 – P240				

Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliesterski kit

6065-CT-0,06 Utvrđivač za poliesterski kit (u kombinaciji s kasetom od 1,65 L)

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6050-0,5	Bež boje	0,5 kg	12
6050-1,8	Bež boje	1,8 kg	6
6050-CT-3	Bež boje	3 kg	4

Utvrđivač je uključen u paket.

VOC

VOC 2004/42/IIB(b) (250) <250

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.