

Opis

Univerzalni visoko zmogljiv mehak poliestrski kit fine strukture, ki se lahko nanaša in enostavno brusi.





Lastnosti izdelka

- Odličen oprijem na galvanizirano in elektro pocinkano kovino, jeklene površine in aluminij,
- Zelo lahko nanašanje,
- Odlikuje ga neporozna in gladka površina,
- Odlična brusilnost,
- Specifična masa: 1,8 kg/L;

Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalne rezultate dobimo na dobro pobrušeni površini. Za nanašanje na aluminij in galvanizirane površine se priporoča matiranje z matirno krpo in matirno pasto.

Nanašanje

	<p>Mešalno razmerje (utežno)</p> <table border="0"> <tr> <td>6050 B5 Multisoft</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>6065 Trdilec za poliestrski kit</td> <td style="text-align: right;">2 – 3 utežnih % (ne predozirati)</td> </tr> </table> <p>Zmešati z nožem, plastično ali gumijasto spatulo. Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti.</p> <p>Ne predozirati! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze in skrajša čas obdelave. Količina trdilca pod 2 % lahko podaljša čas sušenja.</p>	6050 B5 Multisoft	100	6065 Trdilec za poliestrski kit	2 – 3 utežnih % (ne predozirati)
6050 B5 Multisoft	100				
6065 Trdilec za poliestrski kit	2 – 3 utežnih % (ne predozirati)				
	<p>Nanašanje</p> <table border="0"> <tr> <td>Minimalna temperatura:</td> <td style="text-align: right;">10 °C</td> </tr> </table>	Minimalna temperatura:	10 °C		
Minimalna temperatura:	10 °C				
	<p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Suho za brušenje (20 °C):</td> <td style="text-align: right;">20 – 25 min</td> </tr> <tr> <td>Pripravljen za uporabo (20 °C):</td> <td style="text-align: right;">3 – 4 min</td> </tr> </table> <p>Če nadzor temperature ni mogoč, uporaba IR ali katere koli druge opreme za sušenje pri povišanih temperaturah ni priporočljiva, saj je najvišja dovoljena temperatura sušenja kita 45°C.</p>	Suho za brušenje (20 °C):	20 – 25 min	Pripravljen za uporabo (20 °C):	3 – 4 min
Suho za brušenje (20 °C):	20 – 25 min				
Pripravljen za uporabo (20 °C):	3 – 4 min				
	<p>Brušenje/ Samo suho brušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Prvo brušenje</td> <td style="text-align: right;">P80 – P120</td> </tr> <tr> <td>Drugo brušenje</td> <td style="text-align: right;">P120 – P240</td> </tr> </table>	Prvo brušenje	P80 – P120	Drugo brušenje	P120 – P240
Prvo brušenje	P80 – P120				
Drugo brušenje	P120 – P240				

Komplementarni izdelki

6065 Trdilec za poliesterski kit

6065-CT-0,06 Trdilec za poliesterski kit (v kombinaciji z 1,65 L kartušo)

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
6050-0,5	Bež barve	0,5 kg	12
6050-1,8	Bež barve	1,8 kg	6
6050-CT-3	Bež barve	3 kg	4

Trdilec je vključen v pakiranju.

VOC

VOC 2004/42/II(b) (250) <250

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebo, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.