

### Opis

Univerzalan poliestrski kit s niskom specifičnom težinom, koji omogućava zapunjavanje nepravilnosti na površini i rupa s osjetljivo manjom količinom materijala (po težini) u usporedbi sa standardnim kitevima.





### Osobine proizvoda

- jako prijanjanje na pocinčani i elektro-pocinčane metale, čelične površine i aluminij,
- lako nanošenje,
- neporoznost i neposjedanje,
- mekano brušenje, početna granulacija P120,
- specifična težina 1,27 kg/l (klasični kitevi ≈ 2 kg/l);

### Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suhe, bez rđe i razmaštene. Optimalan rezultat može se pokazati na prije dobro brušenoj površini.

### Nanošenje

	<p><b>Omjer mješanja</b></p> <table border="0"> <tr> <td>6080 B8 Multi-light</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6065 Utvrđivač za poliestrski kit</td> <td>2 – 3 % - po težini (ne predozirati!)</td> </tr> </table> <p>Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti. Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.</p>	6080 B8 Multi-light	100	6065 Utvrđivač za poliestrski kit	2 – 3 % - po težini (ne predozirati!)
6080 B8 Multi-light	100				
6065 Utvrđivač za poliestrski kit	2 – 3 % - po težini (ne predozirati!)				
	<p><b>Nanošenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>min. 10 °C</td> </tr> </table>	Temperatura	min. 10 °C		
Temperatura	min. 10 °C				
	<p><b>Sušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Kod 20 °C</td> <td>15 - 20 min</td> </tr> <tr> <td>Spreman za upotrebu (20 °C)</td> <td>3 - 4 min</td> </tr> </table> <p>Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje visoke temperature ako kontrola temperature nije moguća, maksimalna temperature za sušenje 45 °C.</p>	Kod 20 °C	15 - 20 min	Spreman za upotrebu (20 °C)	3 - 4 min
Kod 20 °C	15 - 20 min				
Spreman za upotrebu (20 °C)	3 - 4 min				
	<p><b>Brušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Suho brušenje</td> <td>P120 - 240</td> </tr> </table>	Suho brušenje	P120 - 240		
Suho brušenje	P120 - 240				

### Komplementarni proizvodi

6065 Putty hardener

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6080-1,5	Bež boje	1,5 L	8
6080-1	Bež boje	1 L	6

Utvrđivač je uključen u paket.

**VOC**

VOC 2004/42/IIIB(c) (250)&lt;250

**Rok upotrebe**

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže

**Dodatne informacije****SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.