

## Opis

Visoko učinkoviti polu-lagani poliestrski kit, kojeg je moguće koristiti kao kit za punjenje ili fini kit. Intenzivna plava boja omogućuje bolju procjenu površine nakon brušenja zbog savršenog kontrasta boje između brušene i nebrušene površine. Lako se nanosi i brusi čak finim brusnim papirima, počevši od P180 bez zapunjavanja papira.

## Osobine proizvoda

- bolja procjena površine nakon brušenja zbog savršenog kontrasta boje,
- izvrsno brušenje, počevši od P180,
- nema začepjenja brusnog papira nakon 20 minuta od nanošenja,
- prijanjanje na različite podloge (čelik, pocinčani čelik, aluminij, poliesterske lamine, stara boja...),
- vrlo lako se nanosi,
- može se koristiti kao kit za punjenje ili kao fini kit,
- neporozna, glatka površina,
- specifična težina 1,43 kg / L;


## Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suhe, bez korozije i razmaštene. Optimalan rezultat može se pokazati na prije dobro brušenoj površini. Za aluminij i počinkani čelik potrebno površinu potrebno je upotrebiti krpu i pastu za matiranje.

## Otpornost na visoke temperature

Git se može nanositi na podloge koje će biti prašno lakirane i stoga izložene visokim temperaturama (> 180°C) za najviše 30 minuta. Potrebno prethodno testiranje.

## Nanošenje



### Omjer mješanja

6090 B9 Multi-Azure	100
6065 Utvrđivač za poliestrski kit	2 – 3 % - po težini (ne predozirati!)



Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti.

Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.



### Nanošenje

Minimalna temperatura nanošenja	min. 10 °C
---------------------------------	------------

	<b>Sušenje</b> Spremno za brušenje (20 °C)                      20 min Spreman za upotrebu (20 °C)                      3 – 4 min		
	Ne preporučuje se korištenje IR ili bilo koje druge opreme za sušenje kod visokih temperatura ako kontrola temperature nije moguća, jer je maksimalna temperatura za sušenje kita 45 °C.		
	<b>Brušenje</b> P180 – 240 (manji popravci, manja debljina kita) Samo suho brušenje                              P120 (veća debljina kita)		
<b>Komplementarni proizvodi</b>			
6065 Utvrđivač za poliestrski kit			
<b>Br. proizvoda</b>	<b>Opis</b>	<b>Sadržaj</b>	<b>Pakiranje</b>
6090	Plava	1 L	6
Utvrđivač je uključen u pakiranje.			
<b>VOC</b>			
VOC 2004/42/IIB(c) (250) <120			
<b>Rok upotrebe</b>			
Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže			
<b>Dodatne informacije</b>			
SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU! Uvijek pročitajte upute. VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona. Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu. Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.			

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..