

6110 B11 SFR Superfast Schneller leichter Weich-Polyesterspachtel

Ver.: 2020-9

Beschreibung

Universaler schneller, weicher und leichter Polyesterspachtel. Der Spachtel ist in 8 Minuten (20°C) ohne Verstopfen des Papiers schleifbar. Das Schleifen ist einfach und schnell.


Eigenschaften

- Geringes spezifisches Gewicht 1,45 kg/l (Standard-Spachtelmasse ≈ 2 kg/L),
- Schleifen 8 Min. nach Anwendung,
- Hervorragende Haftung auf verschiedene Oberfläche,
- Sehr leicht zu verteilen, feine Struktur der Spachtelmasse,
- Nicht poröse, glatte Oberfläche,
- Einfaches Schleifen (P150),
- Als Füllmasse für große Dellen oder zur Verwendung als feine Spachtelmasse;

Vorbereitung der Grundlage

Die Flächen müssen sauber, trocken, ohne Rost und entfettet sein. Optimale Haftung erreicht auf gut geschliffenen Oberfläche werden.

Auftrag

	<p>Mischverhältnis</p> <p>6110 SFR B11 Superfast 100 (nach Gewicht)</p> <p>6065 Härter 3 % (nicht überdosieren)</p> <p>Den Spachtel und Härter gründlich mischen bis gleichmäßiger Färbung. Den Härter nicht überdosieren! Die Übermenge des Härters kann die Veränderung der Farbe der Grundlage verursachen.</p>
	<p>Auftrag</p> <p>Temperatur 10 °C</p>
	<p>Trocknung</p> <p>Bei 20 °C 8 – 10 min</p> <p>Topfzeit bei 20 °C 3 – 4 min</p>
	<p>Schleifen</p> <p>Trockenschleifen P150 – 320</p>

6110 B11 SFR Superfast Schneller leichter Weich-Polyesterspachtel

Ver.: 2020-9

Ergänzende Produkte

6065 Härter, 50 g

6065-0,07 Härter, 70 g

6065-CT-0,06 Härter für Polyester kitt (Kombination mit 1,65L Patrone)

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
6110	Weiß	1 L	6
6110-CT-1,65	Weiß	1,65 L	4
6100-3	Weiß	3 L	2

Der Härter ist in der Verpackung enthalten.

VOC

VOC 2004/42/II(b)(250)<120

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose.

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.