

Opis

Enokomponentna specialna strukturna barva za plastične elemente karoserije.

Za barvanje na plastične materiale kot so ABS, PMMA, poliamid, PUR in PP.





Lastnosti izdelka

- nanos neposredno brez primerja
- hitro sušenje
- regulacija strukture z oddaljenostjo brizganja.

Prprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe in razmaščene.

Nanašanje

	<p>Mešalno razmerje</p> <table border="0"> <tr> <td>6116 B-Paint</td> <td>1 (vol.)</td> </tr> <tr> <td>7050 Maxx razredčilo</td> <td>1 (vol.)</td> </tr> </table>	6116 B-Paint	1 (vol.)	7050 Maxx razredčilo	1 (vol.)						
6116 B-Paint	1 (vol.)										
7050 Maxx razredčilo	1 (vol.)										
	<p>Lakirne pištrole / tlak nanašanja</p> <table border="0"> <tr> <td>Zgornji lonček 1,2 - 1,4 mm</td> <td>1.4– 2.8 bar</td> </tr> <tr> <td>Spodnji lonček</td> <td>Po podatkih proizvajalca</td> </tr> </table>	Zgornji lonček 1,2 - 1,4 mm	1.4– 2.8 bar	Spodnji lonček	Po podatkih proizvajalca						
Zgornji lonček 1,2 - 1,4 mm	1.4– 2.8 bar										
Spodnji lonček	Po podatkih proizvajalca										
	<p>Nanašanje</p> <table border="0"> <tr> <td>Št. plasti</td> <td>1 - 2 plasti</td> </tr> <tr> <td>Odzračevanje</td> <td>Do mat</td> </tr> <tr> <td>Debelina suhega filma</td> <td>20 - 30 mikronov</td> </tr> </table>	Št. plasti	1 - 2 plasti	Odzračevanje	Do mat	Debelina suhega filma	20 - 30 mikronov				
Št. plasti	1 - 2 plasti										
Odzračevanje	Do mat										
Debelina suhega filma	20 - 30 mikronov										
	<p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>pri 60°C</td> <td>15 - 20 min</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>20 - 30 min</td> </tr> <tr> <td>Prašno suh pri 20°C</td> <td>10 - 15 min</td> </tr> <tr> <td>Popolnoma suh pri 20°C</td> <td>12 h</td> </tr> <tr> <td>Suh na dotik pri 20°C</td> <td>30 min</td> </tr> </table>	pri 60°C	15 - 20 min	IR	20 - 30 min	Prašno suh pri 20°C	10 - 15 min	Popolnoma suh pri 20°C	12 h	Suh na dotik pri 20°C	30 min
pri 60°C	15 - 20 min										
IR	20 - 30 min										
Prašno suh pri 20°C	10 - 15 min										
Popolnoma suh pri 20°C	12 h										
Suh na dotik pri 20°C	30 min										

Komplementarni izdelki

7050 Maxx razredčilo

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
6116-A	Antracit	750 ml	12
6116-B	Črna	750 ml	12

VOC

VOC 2004/42/IIIB(e) (840)720

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.