

## 6120 B12 Multi-Ultralight

Ver.: 2020-4

Univerzalen visoko-učinkovit ultra lahek poliestrski kit

### Opis

Ta univerzalen visoko-učinkovit ultra lahek poliestrski kit odlikuje enostavno brušenje in močna mehanska trdnost ter hkrati zagotavlja dobro fleksibilnost. To minimalizira riziko pokanja tudi na večjih površinah. Ima dober oprijem na različne podlage in se ga lahko uporabi za zapolnjevanje večjih ali manjših nepravilnosti. Zaradi nizke specifične teže ga je smiselno uporabljati povsod, kjer je nizka teža kita že posebej zaželena (npr. popravilo letal). Nanašanje je enostavno, pri brušenju s papirjem P120 pa ne prihaja do zapolnjevanja le-tega.




### Lastnosti izdelka

- odlično brušenje, začetna granulacija P120,
- brez zabijanja brusnega papirja pri brušenju po 20 minutah od aplikacije,
- oprijem na različne podlage (jeklene površine, galvanizirane površine, aluminij, poliester, stari premazi),
- enostavno vmešavanje trdilca in enostavno nanašanje,
- visoka mehanska trdnost in hkratna fleksibilnost,
- specifična teža ~ 0,9 kg/L;

### Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalen oprijem je zagotovljen na dobro obrušeno površino. Za nanašanje na aluminij in galvanizirane površine se priporoča matiranje z matirno krpo in matirno pasto.


### Nanašanje

	<b>Mešalno razmerje</b>	<table border="0"> <tr> <td>6120 B12 Multi-Ultralight</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6065 Trdilec za poliestrski kit</td> <td>3 utežnih % (ne predozirati)</td> </tr> </table>	6120 B12 Multi-Ultralight	100	6065 Trdilec za poliestrski kit	3 utežnih % (ne predozirati)
6120 B12 Multi-Ultralight	100					
6065 Trdilec za poliestrski kit	3 utežnih % (ne predozirati)					
<p>Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze.</p>						
	<b>Nanašanje</b>	<table border="0"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>10 °C</td> </tr> </table>	Temperatura	10 °C		
Temperatura	10 °C					
	<b>Sušenje</b>	<table border="0"> <tr> <td>Suho za brušenje (20 °C)</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Pripravljen za uporabo (20 °C)</td> <td>3 – 4 min</td> </tr> </table>	Suho za brušenje (20 °C)	20 min	Pripravljen za uporabo (20 °C)	3 – 4 min
Suho za brušenje (20 °C)	20 min					
Pripravljen za uporabo (20 °C)	3 – 4 min					

# 6120 B12 Multi-Ultralight

Univerzalen visoko-učinkovit ultra lahek poliestrski kit

Ver.: 2020-4

	Če nadzor temperature ni mogoč, uporaba IR ali katere koli druge opreme za sušenje pri povišanih temperaturah ni priporočljiva, saj je najvišja dovoljena temperatura sušenja kita 45 °C.
	<b>Brušenje</b> P120 – P240 Samo suho brušenje

## Priporočilo

Pred nanosom brizgalnega polnila se priporoča dodaten sloj drugih bolj finih kitov.

## Komplementarni izdelki

6065 Trdilec za poliestrski kit

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
6120-1	Rumena	1 L	6
6120-3	Rumena	3 L	2

Trdilec je vključen v pakiranju.

## VOC

VOC 2004/42/IIB(b) (250) <250

## Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

## Dodatne informacije

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..