

6130 B13 Multi-White

Visoko učinkovit pollahek poliestrski kit

silco®

- / Odlično brušenje, začeni z zrnatostjo P180.
- / Brušenje možno po 20 minutah brez zamašitve papirja.
- / Izjemno enostavno za nanos.
- / Združljivo z VOC (247 g/L).
- / Nizka specifična teža (1,34 kg/L)
- / Kratek čas sušenja: 3-4 min (60°C), 20 min (20°C)*.

Časi sušenja se lahko spremenijo zaradi različnih vremenskih pogojev.



6130 B13 Multi-White

Visoko učinkovit pollahek poliestrski kit

Čas sušenja*

Suho brušenje (20°C)	20 min
-------------------------	--------

Pripravljen za uporabo (20°C)	3–4 min
----------------------------------	---------

*Časi sušenja so odvisni od količine trdilca/aplikacije/vremenskih pogojev.

Način uporabe:

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene. Optimalen oprijem zagotavlja primerno obrušena površina. Za nanašanje na aluminij in galvanizirane površine se priporoča matiranje z matirno krpo in matirno pasto. Kit in trdilec temeljito zmešajte do enakomerne obarvanosti. Trdilca ne predozirajte! Prekomerna količina lahko povzroči spremembo barve baze in skrajša čas obdelave. Količina trdilca pod 2% lahko podaljša čas sušenja.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco.si.

Informacije o izdelku:

Univerzalni srednje lahek poliestrski kit se lahko uporablja za zapolnjevanje večjih nepravilnosti ali kot fini kit. Zaradi svoje strukture in nizke specifične teže se zelo enostavno nanaša in maže. Kit je možno brusiti tudi s finimi brusnimi papirji (že od P180 naprej). Pri brušenju po 20 minutah od nanosa ne prihaja do zapolnjevanja brusnega papirja (tudi pri finejših granulacijah, npr. P180-P240).

Pakiranje

Kit in trdilec

Prod. Nr.	Content	Color
60130-1	1 L	Bela
BPO Hardener 2 - 3 %	50 g, 60 g	Rdeča pasta