

Opis

Univerzalni poliestrski kit, ki ga odlikuje fina kremasta struktura in s tem gladko nanašanje brez luknjic.





Lastnosti izdelka

- močan oprijem tudi na pocinkano in alu pločevino,
- lahko nanašanje, tudi za večje površine,
- neporoznost in neposedanje,
- primeren tudi za lesene površine,
- specifična teža 1,8 kg/L;

Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene.

Nanašanje

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|  | <p>Mešalno razmerje</p> <table border="0"> <tr> <td>6200 Multi+</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6065 Trdilec za poliestrski kit</td> <td>2 – 3 utežnih % (ne predozirati!)</td> </tr> </table> <p>Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati trdilca! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze.</p> | 6200 Multi+ | 100 | 6065 Trdilec za poliestrski kit | 2 – 3 utežnih % (ne predozirati!) |
| 6200 Multi+ | 100 | | | | |
| 6065 Trdilec za poliestrski kit | 2 – 3 utežnih % (ne predozirati!) | | | | |
|  | <p>Nanašanje</p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>10 °C</td> </tr> </table> | Temperatura | 10 °C | | |
| Temperatura | 10 °C | | | | |
|  | <p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Pri 20 °C</td> <td>20 – 30 min</td> </tr> <tr> <td>Pripravljen za uporabo (20 °C)</td> <td>3 – 4 min</td> </tr> </table> | Pri 20 °C | 20 – 30 min | Pripravljen za uporabo (20 °C) | 3 – 4 min |
| Pri 20 °C | 20 – 30 min | | | | |
| Pripravljen za uporabo (20 °C) | 3 – 4 min | | | | |
|  | <p>Brušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Suho brušenje</td> <td>P120 - 240</td> </tr> </table> | Suho brušenje | P120 - 240 | | |
| Suho brušenje | P120 - 240 | | | | |

Komplementarni izdelki

6065 Putty hardener

| Št. izdelka | Opis | Vsebina | Pakiranje |
|--|------|---------|-----------|
| 6200-2 | Bež | 2 kg | 6 |
| Trdilec je vključen v pakiranju. | | | |
| VOC | | | |
| VOC 2004/42/IIIB(c) (250) <250 | | | |
| Rok uporabe | | | |
| Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. | | | |
| Dodatne informacije | | | |
| <p>SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!</p> <p>Vedno preberite navodila.</p> <p>POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.</p> <p>Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.</p> <p>Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.</p> <p>Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..</p> | | | |