

### Opis

Poliestrski kit ojačan sa staklenim vlaknima za veću resistenciju. Primjeran za popravila poliestrskih djelova i zarđanih metalnih površina.





### Osobine proizvoda

- fina staklena vlakna omogućuju jednostavno nanošenje
- brzo sušenje
- neporoznost i neposjedanje

### Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suhe, bez korozije i razmaštene.

### Nanošenje

	<p><b>Omjer mješanja</b></p> <table border="0"> <tr> <td>6400 Multi-Fiber</td> <td>100 (% vol.)</td> </tr> <tr> <td>6065 Utvrđivač za poliestrski kit</td> <td>2-3% (ne staviti premalo ili previše!)</td> </tr> </table> <p>Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti. Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.</p>	6400 Multi-Fiber	100 (% vol.)	6065 Utvrđivač za poliestrski kit	2-3% (ne staviti premalo ili previše!)
6400 Multi-Fiber	100 (% vol.)				
6065 Utvrđivač za poliestrski kit	2-3% (ne staviti premalo ili previše!)				
	<p><b>Nanošenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>min. +10°C</td> </tr> </table>	Temperatura	min. +10°C		
Temperatura	min. +10°C				
	<p><b>Sušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Kod 20°C</td> <td>15 - 20 min</td> </tr> <tr> <td>Spreman za upotrebu (20°C)</td> <td>3 - 4 min</td> </tr> </table>	Kod 20°C	15 - 20 min	Spreman za upotrebu (20°C)	3 - 4 min
Kod 20°C	15 - 20 min				
Spreman za upotrebu (20°C)	3 - 4 min				
	<p><b>Brušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Suho brušenje</td> <td>P80 - 240</td> </tr> </table>	Suho brušenje	P80 - 240		
Suho brušenje	P80 - 240				

### Priporuka

Za brže popravilo i bolji konačni rezultat priporučuje se dodatan nanos drugih više finih kitova.

**Komplementarni proizvodi**

6065 Putty hardener

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6400	Zelena	1,8 kg	6

**HOS**

VOC 2004/42/IIB(c) (250)&lt;250

**Rok upotrebe**

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže

**Dodatne informacije****SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.