

### Opis

Univerzalan poliesterski kit s niskom specifičnom težinom. Inovativna tehnologija izgrade pruža materialu specifične težine od 1,3 kg/L mogućnost ispunjavanja površinskih nesavršenosti i rupa sa znatno manjom količinom materiala (po težini) u usporedbi sa Sušenje je do 40% brže u usporedbi sa običnim kitevima. Suši se do 40 % brže od običnog kita.




### Osobine proizvoda

- specifična težina 1,3 kg/L (klasični kitevi ≈ 2 kg/l),
- brušenje već posle 12 min posle nanošenja,
- snažno prijanjanje i na galvanizirani i alu lim, čelične površine,
- lako nanošenje i visoka tiksotropija,
- neporozna i glatka površina,
- također se prijanjaju za drvene i poliesterske lamine,
- mekano brušenje, početna granulacija P150,
- korisno za popunjavanje većih rupa ili kao fini kit;

### Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, suhe, bez korozije i razmaštene. Optimalno prijanjanje postiže se na dobro izmatiranim površinama.

### Nanošenje

	<p><b>Omjer mješanja</b></p> <table border="0"> <tr> <td>6600 SFR Air Bond kit</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6065 Utvrđivač za poliestrski kit</td> <td>3 % - po težini (ne staviti premalo ili previše!)</td> </tr> </table> <p>Temeljito izmješati kit i utvrđivač do ravnomjerne obojenosti. Ne predozirati! Prekomjerna količina utvrđivača može uzrokovati promjenu boje baze.</p>	6600 SFR Air Bond kit	100	6065 Utvrđivač za poliestrski kit	3 % - po težini (ne staviti premalo ili previše!)
6600 SFR Air Bond kit	100				
6065 Utvrđivač za poliestrski kit	3 % - po težini (ne staviti premalo ili previše!)				
	<p><b>Nanošenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>10 °C</td> </tr> </table>	Temperatura	10 °C		
Temperatura	10 °C				
	<p><b>Sušenje</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Kod 20 °C</td> <td>12 - 14 min</td> </tr> <tr> <td>Spreman za upotrebu (20 °C)</td> <td>3 - 4 min</td> </tr> </table>	Kod 20 °C	12 - 14 min	Spreman za upotrebu (20 °C)	3 - 4 min
Kod 20 °C	12 - 14 min				
Spreman za upotrebu (20 °C)	3 - 4 min				



### Brušenje

Suho brušenje

P150 - 320

### Komplementarni proizvodi

6065 Utvrđivač za poliestrski kit

6065-CT-0,06 Utvrđivač za poliesterski kit (u kombinaciji s uloškom od 1,65 L)

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
6600-1	Bijela	1,3 L	8
6600-CT-1,65	Bijela	1,65	6

Utvrđivač je uključen u pakiranje.

### HOS

VOC 2004/42/IIB(c) (250)&lt;250

### Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže

### Dodatne informacije

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.