

## 7015 Adhesion Promoter

Ver.: 2020-1

1K Plastic Primer (transparenten/srebrni)

### Opis

7015 je hitro sušeči enokomponentni primer za povečanje oprijema na veliki večini plastičnih površin uporabljenih v avtomobilski industriji. Primerno za popravilo odbijačev, letev...

### Lastnosti izdelka

- odličen oprijem na različne plastične podlage
- hitro sušenje
- obarvan s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti (št.art. 7015-S)

### Priprava podlage


Temeljito operite podlago s čisto vodo. Očistite, osušite in razmastite površino z ustreznim antisilikonskim čistilom (9515 Anti-Sil) ter obrišite do suhega. Površino temeljito umatirajte z matirno krpo in matirno pasto.

Podlago ponovno očistite in razmastite z antisilikonskim čistilom. Plastične dele brez prednanešenega temeljnega nanosa zmatirajte s fino matirno krpo, grobo teksturirane podlage pa z grobo matirno krpo. Za boljše matiranje uporabite matirno pasto. Ponovno razmastite z antisilikonskim čistilom.

Če se vam plastična površina zdi neenotna, je priporočljivo, da plastičen del obdelate s plazmo ali predhodno segrevate 30 minut na 60°C.

Material ni primeren za nanašanje na polistiren (PS), čisti polipropilen (PP) in čisti polietilen (PE), ki velja za neprebarvljivega. Ne uporabljajte na plastičnih delih, ki že imajo tovarniško nanešen temeljni premaz. Če niste prepričani za kakšno vrsto plastike gre, naredite test oprijema.

### Nanašanje



#### Mešalno razmerje

Izdelek je pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno. Pred uporabo dobro premešajte.



#### Nastavitev pištrole

Zgornji lonček 1,2 - 1,4 mm                      1,8 – 2,0 bar



#### Nanašanje

Število nanosov:                                      1 – 2 nanosa  
Odzračevanje med nanosi (20°C):              5 – 10 min  
Odzračevanje pred prebarvanjem (20°C):    15 – 20 min  
Debelina suhega filma:                            5 – 7 mikronov  
Pripravljen za uporabo (20°C):                   -

## 7015 Adhesion Promoter

Ver.: 2020-1

1K Plastic Primer (transparenten/srebrni)



### Prebarvanje

Brušenje: Pri normalni uporabi ni potrebno.

Po odzračevanju daljšemu od 2h potrebno brusiti.

Prebarvanje: Z vodno bazo/bazo na osnovi topil, končnimi premazi ali temeljnimi materiali

### Pomembno

Pred nanašanjem novega premaza se prepričajte, da je izdelek popolnoma suh. Ni priporočljivo nanesti večje debeline materiala, kot je predpisano, saj lahko bistveno podaljša čas sušenja.

Neupoštevanje lahko rezultira tudi v zmanjšanem oprijemu.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
7015-S-1	Srebrno	1 L	12
7015-T-1	Brezbarvno	1 L	12

### VOC

VOC 2004/42/IB(a)(840) 820

### Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

### Dodatne informacije

#### SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.