

**Opis**

Industrijski 1K akrilni primer, koji omogućuje brzo sušenje u odličnom oprijemu. Nudi antikorozivnu zaštitu željeznih konstrukcija, poljoprivrednih strojeva, opreme...

**Osobine proizvoda**

- Odlična snaga prijanjanja i preklapanja
- Lakiranje sintetskim, nitro ili akrilnim premazima
- Brzo sušenje
- Visoka pokrivenost
- Visoka otpornost na vremenske i kemijske utjecaje





**Priprema podloge**

Očistite, osušite i odmašćite površinu odgovarajućim anti-silikonom. Za optimizaciju prijanjanja na aluminijske i pocinčanepovršine preporučuje se korištenje odgovarajućeg temeljnog premaza (epoksi, etch itd.).

Brusite čist čelik sa P80-120/suho,

Stare premaze brusite sa P320 – P400/suho ili P800 – P1000/mokro;

**Nanošenje**

	<b>Omjer mješanja</b>	7050 Maxx Thinner	5 % *
*Ako je potrebno razrjeđivanje do 40-50%, proizvod više nije u skladu sa VOC direktivom.			
	<b>Lakirni pištolj /tlak nanošenja</b>	Gornji lonac 1.4 - 1.8 mm	1.5 - 2.0 bar
		Donji lonac	Slijedite upute proizvođača
	<b>Nanošenje</b>	Broj nanosa	1 – 3
		Vrijeme između nanosa:	5 – 10 min
		Debljina suhog filma:	30 – 50 mikrona
	<b>Sušenje</b>	Prašno suho (20 °C)	15 – 20 min
		Suho na dodir (20 °C)	40 – 60 min
		Konačna tvrdoća (20 °C)	24 h
		Konačna trdoća (60 °C)	30 min
		Potlife (20 °C)	-

### Tehničke informacije

Teorijska pokrivenost: 6 – 8.0 m<sup>2</sup>/kg (pri debljini filma od 40 mikrona)

Maksimalna kemijska otpornost: nakon 7 dana

Oprijem (ASTM D 3359): B=5 na površinama pripremljenim kako je gore opisano

Ispitivanje solne komore: 500 sati (temelj 60 mikrona + premaz); 300 sati (temelj 60 mikrona)

Prebarljivo: najmanje 4 sata (sustav na bazi otapala) ili najmanje 30-60 minuta s vodenim podlogama

Nakon 48 sati, preporučuje se da se površina slijepi prije sljedećeg nanošenja

### Komplementarni proizvodi

7050 Maxx Thinner

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
7020-C-1	Siva	1 L	6
7020-C-3,5	Siva	3,5 L	2

### VOC

2004/42/IIB(c) (540) <540

### Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

### Dodatne informacije

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**

Uvijek pročitajte upute.

**VAŽNO:** Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži I sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje I ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo I služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu, robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o. Vsi izdelki, navedeni u tem tehničnom listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.