

Opis

Industrijski 1K akrilni primer, ki ga odlikuje hitro sušenje in odličen oprijem. Nudi dobro protikorozijsko zaščito za železne konstrukcije, kmetijske stroje, opremo ...

Lastnosti izdelka

- Odličen oprijem in prekrivna moč
- Prebarvljiv s sintetičnimi, nitro ali akrilnimi premazi
- Hitro sušenje
- visoka pokrivnost
- visoka odpornost na vremenske in kemične vplive





Priprava podlage

Očistiti, posušiti in razmastiti površino s primernim anti-silikonom. Priporočljiva je uporaba primerne primerja (epoksi, etch, itd.) za optimizacijo oprijema na aluminijasto in pocinkano površino.

Čisto jeklo brusiti s P80 – P120/suho.

Stare premaze brusiti s P320 – P400/suho ali P800 – P1000/mokro.

Nanašanje

	Mešalno razmerje	7050 Maxx Thinner 5 % *
<small>*Če je potrebno redčiti do 40-50%, potem izdelek ni več v skladu s HOS direktivo.</small>		
	Lakirne pištole /tlak nanašanja	Zgornji lonček 1.4 - 1.8 mm 1.5 - 2.0 bar Spodnji lonček Upošteвайте navodila proizvajalca
	Nanašanje	Število nanosov 1 – 3 Čas med nanosi: 5 – 10 min Debelina suhega filma: 30 – 50 mikronov
	Sušenje	Prašno suho (20 °C) 15 – 20 min Suho na dotik (20 °C) 40 – 60 min Končna trdota (20 °C) 24 h Končna trdota (60 °C) 30 min Potlife (20 °C) -

Tehnične informacije

Teoretična pokrivnost: 6 – 8.0 m²/kg (pri debelini filma 40 mikronov)

Maksimalna kemijska odpornost: po 7 dneh

Oprijem (ASTM D 3359): B=5 na površinah pripravljenih kot je opisano zgoraj

Test v slani komori: 500 ur (60 mikronov temelja + topcoat); 300 ur (60 mikronov temelja)

Prebarvljivo: najmanj 4 ure (sistem na bazi topil) ali najmanj 30-60 minut z vodnimi

Po 48 urah se priporoča matiranje površine pred naslednjim nanosom.

Komplementarni izdelki

7050 Maxx Thinner

Št. Izdelka	Opis	Volumen	Pakiranje
7020-C-1	Siva	1 L	6
7020-C-3,5	Siva	3,5 L	2

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <540

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.