

Opis

Dodatak za osiguravanje pijanjanja 2K punila na plastične podloge.

Osobine proizvoda


- izvrsno prijanjanje za različite vrste plastike (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
- nanosite kao obično punilo ili mokro na mokro
- ne utječe na svojstva punila (ne utječe na sjedenje, ne smanjuje abrazivna svojstva, ne utječe na punjenje brusnog papira, ne utječe na prijanjanje baze i laka)
- glatka površina, sjajan završni sloj

Priprema podloge


U slučaju nanošenja plastike: Prije nanošenja podloga se mora zagrijati na 60 °C 60 minuta. Podmažite površinu 9515 anti-silikonskim sredstvom za čišćenje. Ponovo očistite antisilikonskim sredstvom za čišćenje. Ostavite da se dijelovi potpuno osuše. OPREZ: Oštećeni materijal mora biti u potpunosti uklonjen! Nakon ove pripreme, predlažemo da provedete ispitivanje vodljivosti. Ako voda prebrzo iscure s obrađene površine, tako se pripravak u skladu s gornjim uputama mora ponoviti. Nadalje se predlaže korištenje antistatičke krpe za odmašćivanje (pr. 2215). Zbog raznolikosti plastičnih materijala na tržištu i različitih sredstava za matiranje, predlažemo da se materijali prije stvarne upotrebe uvijek prethodno ispituju (nanošenje i prijanjanje na podlogu).




Nanošenje

Omjer mješanja (nanošenje mokro-na-mokro)

	Punilo 5900 3-2-1 Surfacer	
	5900 3-2-1 Surfacer	5 (vol.)
	9230 (brzo)/9250 (standard) 2K Hardener (trdilec)	1 (vol.)
	7035 4Plastic	10 %
	Po potrebi dodajte razređivač 7050.	(20 – 30%)

Omjer mješanja (obično nanošenje, deblji nanosi)

	Punilo 9900 M9 Surfacer	
	9900 M9 Surfacer	5 (vol.)
	9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Hardener	1 (vol.)
	7035 4Plastic	10 %
	Po potrebi dodajte razređivač 7050.	(10 – 15%)

	Punilo 5900 3-2-1 Surfacer 5900 3-2-1 Surfacer 5 (vol.) 9230 (brzi)/9250 (standard) 2K Hardener 1 (vol.) 7035 4Plastic 10 % Po potrebi dodajte razredivač 7050. (10 – 15%)		
	Brizgalno polnilo 9900 M9 Surfacer (brzo sušenje) 9900 M9 Surfacer 3 (vol.) 3950 2K Hardener 1 (vol.) 7035 4Plastic 10 % Po potrebi dodajte razredivač 7050. (10 – 15%)		
	Primer Filler 7080 M8 Acryfill 7080 M8 Acryfill 4 (vol.) 7083 2K Hardener 1 (vol.) 7035 4Plastic 10 % Po potrebi dodajte razredivač 7050. (0 – 10 %)		
	Primer Filler M12 SFR Superfast 7120 M12 SFR Superfast 5 (vol.) 7125 HS Hardener 1 (vol.) 7035 4Plastic 10 % Po potrebi dodajte razredivač 7050. (0 – 10 % thinner)		
	Lakirni pištolji /tlak nanošenja Gornji lončić 1,4 – 2,5 mm 1,5 – 2,0 bar Donji lončić Prema proizvođaču..		
	Nanošenje Broj nanosa: Odzračivanje: Debljina suhog filma:	<u>Mokro-na-mokro</u> 1 / 20 – 25 mikronov	<u>Normalan nanos</u> 2 – 3 5 – 10 min 120 – 180 mikronov
Sušenje			
	Sušenje pojedinačnog punila ovisi o upotrijebljenom punilu, utvrđivaču, razredivaču i načinu sušenja. Podaci o vremenu sušenja navedeni su u tehničkom listu svakog punila.		

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
7035-0,5	/	0,5 L	12

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..