

Opis

Univerzalni debeloslojni 1K akrilni primer, ki enostavno zapolnjuje prsake od brušenja in ostale manjše nepravilnosti. Brušenje je enostavno in zagotavlja dober končni rezultat. Lahko se nanaša direktno na kovino (cinkana pločevina, aluminij), poliestrski kit in obrušene OEM premaze.

Lastnosti izdelka

- Odličen oprijem na različne podlage
- hitro sušenje
- enostavno brušenje po 45 minutah brez zabijanja papirja
- visoka prekrivna moč
- Prebarvljiv s sintetičnimi, nitro ali akrilnimi premazi
- visoka odpornost na vremenske in kemične vplive

Priprava podlage





Očistiti, posušiti in razmastiti površino s primernim anti-silikonom. Priporočljiva je uporaba primerne primerja (epoksi, etch, itd.) za optimizacijo oprijema na aluminijasto in pocinkano površino.

Čisto jeklo brusiti s P80 – P120/suho.

Stare premaze brusiti s P320 – P400/suho ali P800 – P1000/mokro.

Primerne podlage: Primerno pripravljeno železo, galvanizirana pločevina in aluminij; temeljni materiali, poliestrski kiti, epoksi temelj, Etch temelj.

Nanašanje

	Mešalno razmerje 7030/7050/7070 Maxx Thinner 35 % * <small>*Izbira redčila vpliva na čas odzračevanja in sušenje.</small>
	Lakirne pištole /tlak nanašanja Zgornji lonček 1.4 - 1.8 mm 1.5 - 2.0 bar Spodnji lonček Upoštevajte navodila proizvajalca
	Nanašanje Število nanosov 1 – 3 Čas med nanosi: 5 – 10 min Debelina suhega filma: 80 – 120 mikronov
	Sušenje Suho za brušenje (20 °C) 45 – 60 min Potlife (20 °C) -

Tehnične informacije

Teoretična pokrivnost: 6 – 8 m²/kg (pri debelini filma 40 mikronov)

Maksimalna kemijska odpornost: po 7 dneh

Oprijem (ASTM D 3359): B=5 na površinah pripravljenih kot je opisano zgoraj

Komplementarni izdelki

7030/7050/7070 Maxx Thinner

Št. Izdelka	Opis	Volumen	Pakiranje
7040-C-3,5	Siva	3,5 L	2

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <500 g/L

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.