


7080 M8 Acryfill

Universal HS Acryl Primer Füller

silco[®]

Universeller Grundierer für jede Werkstatt.



- / Mischverhältnis 4:1
- / Schleifen nach 3 - 4 Stunden bei 20°C
- / Einfaches Schleifen ohne Verkleben auf Schleifpapier
- / Sehr einfache Anwendung
- / Perfekte Haftung auf verschiedene Substrate
- / Hervorragende Haftung auf Basislacke und Decklacke



7080 M8 Acryfill

Universal HS Acryl Primer Füller

Mischverhältnis 4:1

Trocknung*	Extra Kurz 9082
20°C	3 - 4 h
60°C	10 - 15 min
IR	5 - 7 min
Flash-off	5 - 10 min
Topfzeit	20 - 40 min
Verdüner	10 %

(7030 Kurz/7050 Standard)

*Trocknung hängt von Verdünner/Auftrag/Umgebung ab

Wie benutzt man?

Bei höheren Temperaturen ist empfehlenswert einen langsameren Verdünner zu benutzen. Der Auftrag erfolgt wie bei herkömmlichen Grundierern. Die erste Schicht wird dünn aufgetragen, die 2 und 3 Schicht sind voll. Somit bekommt man 200 Mikron Trockenschicht, der in 5 Stunden schleifbar ist. In der Kombination mit 7035 4Plastic kann der M8 Acryfill auch an Kunststoffteilen aufgetragen werden.

For further and updated information please refer to the TDS published on www.silco.si.

Verpackung

Füller / **7080 M8 Acryfill**
Universal HS Acryl Primer Füller

Prod. Nr.	Inhalt	Beschreibung
7080-A-3	1 L	Weiss
7080-B-3	1 L	Dunkelgrau
7080-C-1	1 L	Grau
7080-C-3	3 L	Grau

Härter / **9082-9085 2K Hardener**
HS Acryl Härter - Mischverhältnis 4:1

Prod. Nr.	Inhalt	Beschreibung
9082-0,25 / 9082-0,75	250 ml / 750 ml	Extra Kurz
9085-0,25 / 9085-0,75	250 ml / 750 ml	Standard

Produktinformationen

Acryl Grundierer höchster Qualität ist einfach zu schleifen, schnell trocknend und geeignet für kleinere und größere Reparaturen. Der Auftrag ist direkt auf Rohmetall möglich. Die Oberfläche ist glatt, schleifen ist nach 5 Stunden möglich ohne das Schleifpapier zu verstopfen.