

Produktni list

# 7150 M15 UV Surfacer

UV sušeče brizgalno polnilo

**silco**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE

*Izjemno*  
HITRO SUŠENJE

*Sušenje z*  
UV SVETLOBO  
4 - 7 minut

*Brez*  
ODPADKA



*Brez*  
ISOCIANATOV


*Za*  
TEMPERATURNO  
OBČUTLJIVE  
*dele*



Ultra hitro sušeče polnilo za odlične rezultate v minutah.

ULTRA HITRO SUŠENJE

**4 - 7 min**  
Using Silco UV LED  
at 10 cm



ENOSTAVNO NANAŠANJE



# 7150 M15 UV Surfacer

UV sušeče brizgalno polnilo

Čas sušenja\*

400 Watt  
UV žarnica

5 min + 3 min za polno doseganje moči žarnice

Silco UV LED luč

4 – 7 min

Direktna sončna svetloba

30 - 45 min

Odzračevanje

5-10 min

Pripravljen  
za uporabo

Neomejeno

\*Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/debeline nanosa/vremenskih pogojev ...

Kako?

## UPORABA

Za hitra popravila najprej nanesemo tanek sloj, ki mu s kratkim odzračevanjem (5 min) sledi naslednji polni zaprt nanos. Tako dosežete do 80 mikronov debeline suhega filma, ki ga je mogoče brusiti po 15 minutah. Dva normalna nanosa nanesite z vmesnim odzračevanjem (5-10 minute) pri čemer dosežete debelino do 120 mikronov, ki jo je mogoče brusiti po 15 minutah. Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani [www.silco-automotive.com](http://www.silco-automotive.com).

Informacije

## O IZDELKU

Izdelek se suši s pomočjo UV sevanja in ne vsebuje isocianatov. Visoko kvalitetno hitro akrilno primer polnilo z izjemno kratkim časom sušenja primerno za manjša popravila ali za večje površine. Primerno za nanašanje neposredno na golo pločevino. Površina je na izgled gladka.

Pakiranje

## TEMELJNI MATERIAL

7150 M15 UV Surfacer

UV sušeče brizgalno polnilo

Št. art.	Vsebina	Barva
7150-C-0,5	500 ml	Siva