

7300 M30 Superfast 2K Primer, 2K HS Sprühflasche Primer Spray

Ver. 2020-3

Beschreibung

Hochwertiger ultraschnell trocknender Acryl-Grundierfüller, geeignet für schnelle Reparaturen. Der Füller ist innerhalb 15 Minuten bei 20 °C (lufttrocken) schleifbar. Er ist einfach anzuwenden und sorgt für eine glatte Oberfläche.

Eigenschaften

- schnelle Trocknung bei Umgebungstemperatur: 15 Minuten/20 °C
- schnelle Trocknung bei höheren Temperaturen oder IR: 5 min bei 60 °C/IR
- verwendbar mindestens 5 Tage nach Aktivierung
- Schleifen gleich nach der Trocknung möglich (mit dem Brennen bis nach dem Abkühlen warten)
- Adhäsion auf Zinkplatten und Aluminium
- einfaches Schleifen – spart Zeit, Arbeit und Schleifpapier
- kein Verkleben auf Schleifpapier
- glatte Oberfläche

Vorbereitung des Untergrunds

Die Oberfläche reinigen, trocknen und mit einem entsprechenden Antisilikon-Reiniger entfetten. Vor der Anwendung des Grundierfüllers auf blankem Stahl/Metall die Oberfläche anschleifen. Es wird empfohlen, eine geeignete Grundierung (Epoxyd, Ätze usw.) zu verwenden, um die Haftung und den Korrosionsschutz auf Oberflächen aus Stahl/Metall, Aluminium und verzinktem Stahl zu optimieren.

- Neue Teile/Platten mit Körnung P360/trocken oder P800/nass schleifen.
- Alte Beschichtungen mit Körnung P280–P320/trocken oder P800/nass schleifen.
- GRP oder Glasfasern mit Körnung P320/trocken schleifen.
- Polyester-Füller mit Körnung P320/trocken schleifen.

Vor dem Auftragen der Wasserbasis wird empfohlen, den ausgefällten Füllstoff mit einem geeigneten Wasser-Antisilikon-Reiniger zu reinigen, wie vom Hersteller der Wasserbasis vorgeschrieben.

Verwendete Materialien

Grundlagen: Lösungsmittelsystem auf Acrylharzbasis

Härter: Isocyanat

7300 M30 Superfast 2K Primer, 2K HS Sprühflasche Primer Spray


Ver. 2020-3

Anwendung

2K Dosisaktivierung



Dose vor dem Auslösen 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.



Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und Druckknopf auf den Stift im Dosenboden aufsetzen.



Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.




Dose nach dem Auslösen erneut 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet .


Auftrag



Anzahl der Schichten:	2 - 3 Spritzgänge
Entlüftung:	2 – 3 Min / Bis matt
Trockenfilmdicke:	50 - 100 Mikron
Anwendungstemperatur:	15 – 30 °C



Nach der Verwendung Dose auf den Kopf stellen und drücken, bis die Düse gereinigt ist. Wenn die Dose noch leer ist, empfehlen wir, die Düse mit einem Tuch und Lösungsmittel/Verdünner zu reinigen.



Anwendungsabstand 15 – 25 cm



Trocknung	Bei 50 – 100 µm Dicke
Trockenschleifen bei 20 °C	15 min
Zum Mahlen trocken bei 60 °C	5 min
Trockenmahlen (IR)	5 min
Das Produkt sollte innerhalb von 48 Stunden überlackiert werden.	



Topflife (20 °C): Min. 30 Tage (20-23 °C; rel. Luftfeuchtigkeit)
Die Einsatzbereitschaft des Materials nach Aktivierung hängt von den Lagerbedingungen ab. Höhere Temperaturen verringern die Einsatzbereitschaft.

7300 M30 Superfast 2K Primer,
2K HS Sprühflasche Primer Spray

Ver. 2020-3



Schleifpapier

P400 – P500

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
7300	Hellgrau	400 ml	6

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <540

Sicherheit



Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (Atemmaske, Handschuhe, Schutzbrille).
Verwenden Sie das Sicherheitsdatenblatt für zusätzliche Sicherheitinformationen.

Materialprüfung

Alle Materialprüfungen (Adhäsionsprüfung, Steinschlagprüfung, chemische Beständigkeit, Salzkammerprüfung...) müssen nach der Anwendung mindestens 15 Tage gewartet werden.

Zusätzliche Informationen

Bei der Verwendung des Produkts kann es in bestimmten Situationen – je nach Oberflächenvorbereitung, Oberflächentyp, applizierter Schichtdicke und Trocknungsverfahren – nach einer bestimmten Zeit zu einem leichten Glanzverlust bei Klarlack kommen. Daher wird empfohlen, das Produkt überwiegend für kleinere Reparaturen einzusetzen.

Haltbarkeit

Mindestens 12 Monate ab dem Produktionsdatum unter normalen Lagerbedingungen und bei ungeöffneter Dose.

Weitere Informationen

7300 M30 Superfast 2K Primer, 2K HS Sprühflasche Primer Spray

Ver. 2020-3

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH!

Vor der Verwendung immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, weshalb bei der Arbeit immer eine entsprechende Schutzausrüstung verwendet/getragen werden muss. Weitere Hinweise finden Sie in der Verpackungsanweisung und im Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, tun dies auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte ergreifen, um die örtlichen Vorschriften einzuhalten. Die beschriebenen Materialien sind für den Einsatz durch professionelles, fachgerechtes Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für die private Verwendung bestimmt.

Die beschriebenen Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen, und dienen vor allem als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, wobei wir keine Haftung für Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck übernehmen. Wir übernehmen auch keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts resultieren. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob dies das aktuelle Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen von Silco d.o.o..