

7300 M30 Superfast 2K Primer

Ver.: 2020-3

2K HS superbrz primer v spreju

Opis

Visokokvalitetni ultra brzo akrilno punilo prikladno za brze popravke. Punilo se može posuti nakon 15 minuta primjene na sobnoj temperaturi. Jednostavan je za upotrebu, a završna obrada glatka.

Osobine proizvoda

- brzo sušenje na sobnoj temperaturi: 15 min/20 °C
- brzo prisilno sušenje ili IR sušenje: 5 min na 60°C ili sušeno z IR
- spreman za upotrebu najmanje 5 dana nakon aktiviranja
- brušenje je moguće odmah nakon sušenja (u slučaju prisilnog sušenja pričekajte do hlađenja)
- adhezija na pocinčani i aluminijski lim
- lagano brušenje – štedi vrijeme, trud i brusni papir
- bez omekšavanja brusnog papira
- glatka površina

Priprema podloge

Očistite i odmastite površinu odgovarajućim antisilikonskim sredstvom za čišćenje i obrišite na suho. Prije nanošenja punila izravno na metal, temeljito pobrusiti površinu.

Goli lim bi trebao biti bez hrđe i lagano matiran prije punjenja.

Za optimalno prijanjanje i zaštitu od korozije na metal, aluminijskim i pocinčanim površinama preporučuje se odgovarajući temeljni premazi (epoksidni, etch, itd.).

- Nove dijelove/ploče brusite P360/suho ili P800/mokro,
- Brušite stare premaze P280/suh P800/mokri),
- GRP ili stakloplastika brušena P320/suha,
- Brušite poliesterska punila s P320/suho.

Prije nanošenja vodene baze, preporučuje se oborinsko punilo očistiti odgovarajućim vodenim antisilikonskim sredstvom za čišćenje koje propisuje proizvođač vodene baze.

Korišteni materijali

Temelji: sustav otapala na bazi akrilne smole

Utvrdivač: izocijanat

Nanašanje**Aktivacija 2K doze**

7300 M30 Superfast 2K Primer

Ver.: 2020-3

2K HS superbrz primer v spreju

	<p>Prije aktiviranja temeljno protresite dozu dok se kuglice za miješanje ne počnu lagano kretati.</p>	
	<p>Izvadite gumb s poklopca. Okrenite dozu naopako i gumb pričvrstite na iglu koja se nalazi na dnu doze.</p>	
	<p>Stavite dozu na čvrstu površinu (naopako) i pritisnite dlan dlanom prema dolje da probijete unutrašnju posudu s utvrđivačem.</p>	
	<p>Ponovo dobro protresite da se dobro promiješa punilo i utvrđivač. Miješajte najmanje 2 minute.</p>	
Nanašanje		
	<p>Broj slojeva Odzračivanje Debljina suhog filma Temperatura primjene</p>	<p>2 – 3 (unakrsna primjena) 2 – 3 minute / za mat izgled 50 – 100 mikrona 15 – 30 °C</p>
	<p>Nakon primjene okrenite dozu naopako i ispraznite ventil. Ako je doza i dalje prazna, preporučujemo čišćenje mmlaznice krpom i otapalom/razjeđivačem.</p>	
	<p>Udaljenost nanošenja</p>	<p>15 – 25 cm</p>
	<p>Vrijeme sušenja Suho za brušenje (20°C) Suho za brušenje (60°C) Suho za brušenje (IR)</p>	<p>Pri debljini 50 – 100 µm 15 min 5 min 5 min</p>
<p>Punilo je treba ofarbati u roku od najviše 48 sati.</p>		
	<p>Pripreman za upotrebu (20°C): Najmanje 30 dana</p>	<p>(20 -23°C; 40-50 % rel.zr.vlage) Spremnost materiala za upotrebu nakon aktivacije ovisi o uvjetima skladištenja. Visoke temperature smanjuju spremnost za upotrebu.</p>
	<p>Brusni papir</p>	<p>P400 – P500</p>

7300 M30 Superfast 2K Primer

2K HS superbrz primer v spreju

Ver.: 2020-3

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
7300	Svetlo siva	400 ml	6

VOC

2004/42/IIB(c) (540) <540

Sigurnost



Nosite osobnu zaštitnu opremu (masku za disanje, rukavice, naočala).

Za dodatne sigurnosne podatke koristite sigurnosni list.

Testiranje materijala

Svako testiranje materiala (adhezija, testiranje kamene iverice, kemijska otpornost, testiranje komore soli...) mora se sačekati najmanje 15 dana nakon nanošenja.

Dodatne informacije

Kada koristite ovaj proizvod, može doći do laganog sjaja laka nakon nekog vremena, u nekim slučajevima, ovisno o pripremi podloge, vrsti podloge, debljini premaza i načinu sušenja. Stoga se preporučuje da se proizvod uglavnom koristi za manje popravke.

Rok upotrebe

Najmanje 12 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to poslednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.