


Opis

90.400 UniMix 1K Synthetic Glossy Binder se uporablja za proizvodnjo končnega premaza, baziranega na alkidni zračnosušeci se smoli. Izdelek se uporablja za industrijsko mizarstvo, izdelovalce železa, kmetijskih strojev, itn.


Priprava površine

	<u>Površina</u> Kovina: Temeljni materiali:	<u>Brušenje</u> P80 - 120 – 240 (suho) Preberite tehnični list temeljnega materiala	<u>Razmaščevanje</u> Vse površine je potrebno temeljito očistiti, posušiti in razmastiti z ustreznim antisilikonskim čistilom.
	Nanesti preko temeljnega materiala, ko je potrebna visoka zaščita pred zunanji vplivi. Drugače ga lahko nanesete direktno na površino. V primeru nanašanja na peskano površino, je barvanje potrebno izvesti nemudoma po peskanju.		

Mešalno razmerje

	<u>Airless</u>		<u>Brizgalna pištola</u>	
	Mešalno razmerje: (glede na težo)	Mešani lak 1000 Redčilo 7050/70 150 - 200	Mešani lak 1000 Redčilo 7050/70 50 - 100	
	Mešalno razmerje: (glede na volumen)	Mešani lak 100 % Redčilo 7050/70 15 – 20 %	Mešani lak 100 % Redčilo 7050/70 5 – 10 %	

Nanašanje

	<u>Airless</u>	<u>Spray gun</u>
	Nastavitev pištole: 9 – 11 / 120 – 150 bar	1,4 – 1,6 mm / 3 – 5 bar
	Število nanosov: 2	2
	Flash-off (20 °C/68 °F): 5 – 10 min	5 – 10 min
	Viskoznost (DIN 4 at 20 °C/68 °F): 22-30 s	18-22 s
	Prebarvljivo: Po min. 2 dneh in max. 1 mesecu brez matiranja. Lahko se prebarva tudi wet on wet ali po 4-6 urah s samim sabo. Drugače počakati 2-3 tedne pred prebarvanjem. Uporabljati samo redčila bazirana na white spiritu ali z nizko koncentracijo aromato.	

Sušenje



Prašno suho(20 °C/68 °F):	20 – 30 min
Suho na dotik (20 °C/68 °F):	6 – 8 h
Popolnoma suho (20 °C/68 °F):	24 – 36 h
Potlife (20 °C/68 °F):	neomejeno
Debelina suhega filma:	30 – 50 µm

Tehnične informacije

Teoretična pokrivnost:	10 m ² /kg kg pripravljenega materiala zadostuje za 40 µm suhega filma
Maksimalna kemijska odpornost:	po 7 dneh
Končni izgled:	polmat; 40 ± 10 % (kot 60°)
Oprijem (ASTM D 3359):	B = 5 na podlage pripravljene po zgoraj opisanih postopkih

VOC mešanega laka

2004/42/IIA(i)(500)<500

Zdravje in varnost

Za zdravstvene in varnostne ukrepe upoštevajte ustrezne varnostne liste in nalepko na embalaži. Upoštevajte tudi navodila za shranjevanje.

Št. artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.400	UniMix 1K Synthetic Glossy Binder	20 kg	/

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.