

Opis


90.680 UniMix Effect Paint je 2K visokokakovostna akrilna barva z učinkom sljudnega aluminija in se lahko uporablja samostojno ali kot delna zamenjava veziv Unimix (10 – 40 %).

Če se uporablja samostojno, ta izdelek nima protikorozijskih lastnosti.


Lastnosti izdelka

- lahko se uporablja samostojno ali kot efektni pigment v drugih vezivih
- učinek sljudenega aluminija


Priprava površine

	<u>Površina</u>	<u>Brušenje</u>	<u>Razmaščevanje</u>
	Železo:	P80 - 120 (suho) SA2 ½ peskanje	Vse površine je potrebno temeljito očistiti, posušiti in razmastiti z ustreznim antisilikonskim čistilom.
	Jeklo:	P80 - 120 (suho) ali peskanje	
	Fosforizirano jeklo:	Matirna pasta + matirna krpa	
	Pocinkana površina:	Matirna pasta + matirna krpa	
	Lahke kovine:	P280 – 320 (suho)	
	Z vlakni ojačana plastika:	P240 (suho)	
<p>Unimix Effect Paint se lahko nanaša na temeljne premaze in poliuretanska in poliestrska polnila ali neposredno na surovo železo, pocinkano železo, aluminij ali plastiko. Če se uporablja samostojno, ta izdelek nima protikorozijskih lastnosti.</p> <p>Zaradi raznolikosti podlag je vedno bolje opraviti nekaj predhodnih testov pred končnim nanosom.</p> <p>Priporočamo uporabo ustreznega temeljnega premaza (2K epoksi, nitro itd.) za optimizacijo oprijema na aluminijastih in pocinkanih jeklenih površinah ter dodajanje protikorozijske zaščite.</p> <p>V primeru peskanja površine je potrebno barvanje opraviti takoj po peskanju.</p>			


Mešalno razmerje za samostojno uporabo

	Mešalno razmerje: (glede na težo)	Brizgalna pištola UniMix Effect Paint 1000 2K Hardener 175 (9220/9230/9250 /9270) 70 – 105 Redčilo 7050
	Mešalno razmerje: (glede na težo)	UniMix Effect Paint 4 2K trdilec 1 (9220/9230/9250 /9270) 10 – 15 % Redčilo 7050


Mešalno razmerje za uporabo kot aditiv

	Unimix Effect Paint se lahko uporablja z naslednjimi UniMix binder-ji: 90.300; 90.310; 90.320; 90.330; 90.510; 90.520; 90.530; 90.910; 90.920; 90.930. Dodajte 10 – 40 % barve namesto binder-ja. Za informacije o mešalnih razmerjih glejte Tehnični list za uporabljen binder.
---	--

Nanašanje

	Nastavitev pištrole: 1,3 - 1,4 mm / 2 – 2,2 bar Število nanosov: 2 Flash-off pred pečenjem (20 °C/68 °F): 10 – 15 min Flash-off po pečenju (20 °C/68 °F): 10 – 15 min Viskoznost (20 °C/68 °F): 100 s ± 3 s
---	--

Sušenje

	Popolnoma suho (20 °C/68 °F): 18 - 20 h Popolnoma suho (60 °C/140 °F): 45 min Potlife (20 °C/68 °F): 90 min
---	--

Tehnične informacije

Teoretična pokrivnost: 8 – 10 m²/kg pripravljenega materiala zadostuje za 60 µm suhega filma

Specifična teža: 1,45 Kg/L (± 5 %)

VOC mešanega laka

2004/42/IIC(e)(840)<407,13

Zdravje in varnost

Za zdravstvene in varnostne ukrepe upoštevajte ustrezne varnostne liste in nalepko na embalaži. Upoštevajte tudi navodila za shranjevanje.

Št. artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.680	UniMix Effect Paint	4,5 kg	4

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.