

Opis

90.930 UniMix Ultra Fast Acrylic Matt Binder koristi se za izradu završnih premaza koji se iznimno brzo suše, a istovremeno pružaju briljantnu i glatku površinu. Pruža izvrsnu otpornost na kemikalije i vremenske uvjete. Ovaj proizvod se uglavnom koristi za automobile, kamione i gospodarska vozila itd.

Značajke proizvoda

- sušenje bez pečenja omogućava uštedu goriva i struje
- zračno sušenje (20 °C/68 °F): 50 – 60 min
- sušenje u peči (60 °C/140 °F): 3 – 5 min
- dobro razlivanje
- skladu sa zahtjevima VOC 420

Pripremanje površine




Konačni premaz sa konverterom 90.930 nanosi se na punila te poliuretanske i poliesterske kiteve.

Priprema površine ovisna je opunilu ili kitu koji je bio upotrebljen. Pročitajte tehnička uputstva za temeljni materijal, koji je bio upotrebljen.

Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti odgovarajućim antisilikonskim sredstvom za čišćenje.


Mješanje s UniMix pigmentima



Prije uporabe vezivo se mora miješati u vibracijskim uređaju ili u miješalici.



90.930 UniMix vezivo mora biti mješano s UniMix pigmentima kako je prikazano u Unimix programu.

Omjeri mješanja




		<u>Bezzračan</u>	<u>Običajno</u>
Omjer mješanja: (težina)	Mješani lak	1000	1000
	Utvrdivač 90.915/90.917	320	320
	Razrijeđivač 7050/7070	0 – 100	100 - 300
Omjer mješanja: (volumen)	Mješani lak	3	3
	Utvrdivač 90.915/90.917	1	1
	Razrijeđivač 7050/7070	0 – 10 %	10 – 30 %

Aplication

	<u>Bezzračan</u>	<u>Običajno</u>
	Postavljanje pištolja: 9 – 11/120 – 140 bar	1,3 – 1,6 mm/2 – 2,5 bar
	Broj slojeva: 2	2
	Flash-off (20 °C/68 °F): 10 – 15 minutes	5 – 10 minutes
	Viskoznost (DIN 4 at 20 °C/68 °F): 20 – 22 s	17 – 19 s

Sušenje

	Prašno suho (20 °C/68 °F):	20min
	Suho na dodik (20 °C/68 °F):	50 – 60 min
	Suho na dodik (60 °C/140 °F):	3 – 5 min
	IR:	8 min
	Potlife (20 °C/68 °F):	75 min
	Debelina suhega filma:	45 – 50 µm

Tehničke informacije

Teoretska pokrivenost:	9 – 11 m ² /kg pripremljenog materijala dovoljno je za 55 µm suhog filma
Maksimalna kemijska otpornost:	nakon 7 dana
Konačni izgled:	mat; 15 - 25 % (kut od 60°)
Adhezija (ASTM D 3359):	B = 5 na podlogama pripremljenim prema gore opisanim postupcima

VOC mješanoga laka

2004/42/IIIB(e)(840)<600

Zdravlje i sigurnost

Za mjere zaštite zdravlja i sigurnosti, obratite se odgovarajućem sigurnosnom listu i naljepnici na ambalaži. Molimo također pridržavajte se uputa za pohranu.

Broj artikla	Opis	Volumen	Pakiranje
90.930	UniMix 2K UHS Ultra Fast Acryl Matt Binder	20 kg	/

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.