

Beschreibung

Silberner Hochglanzlack zur Wiederherstellung von Felgen und dekorativen Radkappen. Basierend auf Nitrocelluloseharz mit hochwertigen Aluminiumpigmenten.





Eigenschaften

- sehr gute Haftung auf verschiedenen Grundlagen
- geeignet für Chrom-, Metall- und Kunststoffteile
- schnell trocknend
- hohe Abdeckung, wirtschaftlicher Verbrauch

Vorbereitung der Grundlage

Die Oberfläche reinigen, trocknen und mit einem entsprechenden Antisilikon-Reiniger entfetten.

Application data

	Mischverhältnis Acrylverdünner, 7050 Geschüttelt vor dem Gebrauch.	40-50% vol. Überprüfen Sie die Herstellerinformationen
	Lackierpistole Fliessbecher 1,2 – 1,4 mm Saugbecher	1,6 – 1,8 bar Nach Angaben des Herstellers.
	Auftrag Zahl der Schichten: Zeit zwischen den Aufträgen: Dicke des Trockenfilms:	1,5 – 2 0-5 min 20 – 30 Mikron
	Trocknung Staubtrocken bei (20°C): Griffest bei (20°C): Endhärte (20°C) Topfzeit bei (20°C)	15 - 20 min 120 – 180 min 24 h -

Ergänzende Produkte

7500 Maxx Acrylverdünner

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
9009-0,75	Silver	750 ml	6

VOC

2004/42/IIB(e) (840) <735

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose .

Weitere Informationen**NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!**

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG:

Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.