

Beschreibung

Hochwertiger HS-Klarlack X4, gekennzeichnet durch Hochglanz.





Produktmerkmale

- einfach anzuwenden,
- ausgezeichnetes Verschütten,
- schnelles Trocknen,
- ausgezeichneter Glanz,
- lang anhaltende Beständigkeit und Beständigkeit gegen Vergilben;

Substratvorbereitung

Der Untergrund muss vollständig trocken sein. Das Produkt wurde auf Wasserbasis getestet.

Anwendung

	Mischungsverhältnis	<u>Vol.</u>	<u>Nach Gewicht</u>
	9040 X4 Klarlack	2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K Härter	1	510
	Spritzpistolen/Anwendungsdruck		
	Oberer Topf 1.2 – 1.3 mm	1.8 – 2.0 bar	
	Unterer Topf	Nach Angaben des Herstellers.	
	Anwendung		
	Zahl der Schichten:	2 – 3 Schichten	
	Zeit zwischen den Aufträgen:	5 – 7 min	
	Zeit vor dem Trocknen (60 °C)	10 min	
	Dicke des Trockenfilms:	40 – 60 Mikron	
	Trocknen		
	Bei 60 °C	20 - 25 min	
	Bei 20 °C	8 – 12 h	
	IR	10 – 15 min	
	Topfzeit bei 20 °C	> 60 min	

Ergänzungsprodukte

9220 (sehr schnell), 9230 (schnell), 9250 (standard), 9270 (langsam) 2K Härter

Materialprüfung

Materialtests (Haftungstest, "Stone-chip" Test, Chemikalienbeständigkeit, Salzkammertest...) sollen frühestens 15 Tage nach der Applikation durchgeführt werden.

Produktnummer	Beschreibung	Inhalt	Verpackung
9040-5	/	5 L	3
9040-1	/	1 L	6

VOC

VOC 2004/42/IIIB(e) (840) <577 g/L

Sonstige Angaben

Feststoffgehalt: 500 g/L

Viskosität der hergestellten Mischung: 14-15 s

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate vom Datum der Produktion unter normalen Lagerbedingungen und bei der ungeöffneter Dose.

Tabelle 1.1 – Mischungsverhältnis nach Gewicht (2:1 Mischungsverhältnis mit 92xx Härtern)

Volumen RFU benötigt (ml)	Gewicht Klarlack	Gewicht Klarlack + Härter
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959

Weitere Informationen

NUR FÜR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausrüstung verwenden/tragen. Für weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt für andere Zwecke und unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte vornehmen um die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Beschriebene Materialien sind für den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausrüstung entwickelt worden und sind nicht für allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, über die wir verfügen und dienen vor allen als Richtlinien für die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung für die Ausführung, Ergebnisse oder Eignung für jeden Einsatzzweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten des Produkts oder Schäden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss der Benutzer prüfen, ob das das letzte gültige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angeführt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco d.o.o..