

Opis

Visokokakovostni HS prozorni lak X4, ki ga odlikuje visok sijaj.





Lastnosti izdelka

- enostavno nanašanje,
- odlično razlivanje,
- hitro sušenje,
- odličen sijaj,
- dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje;

Priprava podlage

Podlaga mora biti popolnoma suha. Izdelek je bil testiran na vodni bazi.

Nanašanje

	Mešalno razmerje	<u>volumsko</u>	<u>utežno</u>
	9040 X4 Prozorni lak	2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K trdilec	1	510
	Lakirne pištrole/tlak nanašanja		
	Zgornji lonček 1.2 – 1.3 mm	1.8 – 2.0 bar	
	Spodnji lonček	Po podatkih proizvajalca.	
	Nanašanje		
	Število nanosov	2 – 3 nanosa	
	Odzračevanje med nanosoma	5 – 7 min	
	Odzračevanje pred sušenjem (60°C)	10 min	
	Debelina suhega filma	40 – 60 micronov	
	Sušenje		
	Pri 60 °C	20 - 25 min	
	Pri 20 °C	8 – 12 h	
	IR	10 – 15 min	
	Pripravljen za uporabo (20 °C)	> 60 min	

Komplementarni produkti

9220 (zelo hiter), 9230 (hiter), 9250 (standarden), 9270 (počasen) 2K trdilec

Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska obstojnost, test v slani komori...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
9040-5	/	5 L	3
9040-1	/	1 L	6

HOS

VOC 2004/42/IIB(e) (840) <577 g/L

Ostali podatki

Vsebnost trdnih snovi: 500 g/L

Viskoznost pripravljene mešanice: 14-15 s

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Tabela 1.1 – Utežno mešalno razmerje (2:1 mešalno razmerje z 92xx trdilci)

Volumen pripravljene mešanice (ml)	Teža lak	Teža lak + trdilec
100	64	96
250	159	240
330	210	317
600	319	480
750	478	720
1000	638	959

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.