

Opis

Visokokvalitetni svestrani akrilni UHS bezbojni lak X6, karakteriziran visokim sjajem i jednostavnim nanošenjem.




Osobine proizvoda

- jednostavno nanošenje, odlično razmizavanje, odličan sjaj,
- sušenje: 20 – 30 min (60 °C),
- poliranje je moguće odmah nakon hlađenja,
- izvrsna otpornost na sjaj i UV zaštita,
- u skladu s VOC direktivom;

Priprema podloge

Podloga mora biti potpuno suha.

Nanošenje

	Omjer mješanja	Volumsko	Po težini
	9060 X6 Bezbojni lak	2	<u>Tablica 1.1</u>
	9122/9123/9125/9127 2K utvrđivač	1	
	U slučaju upotrebe može se dodati 5% razrjeđivača 7050.		
	Lakirni pištolj/tlak nanošenja		
	Gornji lončić 1.2 – 1.4 mm	2.0 – 2.5 bar	
	Donji lončić	Prema proizvođaču.	
	Nanošenje		
	Broj nanosa	1,5 – 2 nanosa	
	Odzračivanje između nanosa	5 - 10 min	
	Debljina suhog filma	50 – 60 mikrona	
	<p>Ekstra brzi i brzi učvršćivači preporučuju se za korištenje na okomitim površinama i popravcima na mjestima. Lagani polusloj nakon kojeg slijedi potpuno zatvoreni sloj bez bljeskanja može se koristiti za točkaste i brze popravke.</p> <p>Za sve ostale popravke koristite metodu nanošenja u dva puna sloja, s isključenjem između slojeva (5-10 min). Vrijeme isključenja i vrijeme sušenja ovise o kombinaciji korištenih učvršćivača i razrjeđivača.</p>		

**Sušenje**

Na 60 °C	20 – 30 min
Na 20 °C	8 – 10 h
IR	10 – 15 min
Spreman za upotrebu (20 °C)	30 - 45 min

Komplementarni proizvodi

9122 (ultra brzi), 9123 (brzi), 9125 (standard), 9127 (spori) 2K utvrđivač

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje primijenjenog materijala (adhezijski test, otpornost na kemikalije, ispitivanje slanom komorom...) mora se provesti najmanje 15 dana nakon primjene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9060-5	/	5 L	3

VOC

(2004/42/IIB(d) 420: 420 g/l

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorenog pakiranja.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..

Tablica 1.1 – Ojmer mješanja po težini (2:1 omjer mješanja sa 912x utvrđivači)

Volumen pripravljene smjese (ml)	Težina (g) Lak	Težina (g) Lak + Utvrđivač
100	68	102
250	170	256
330	224	338
600	340	512
750	510	768
1000	680	1023