

Produktblatt

9090 X9 Superfast™

HS Ultraschneller Klarlack

silco
AUTOMOTIVE

sehr

SCHNELLTROCKNEND

bei 60° oder 20°C

Nur

5 MINUTEN

bei 60°C

sehr einfaches

AUFTRAGEN

mit 3:1

Mischverhältnis



überlegene

GLANZBESTÄNDIGKEIT

& UV Schutz

POLIEREN

sofort nach dem Abkühlen

KEIN ZUSATZ

von Aktivator/Härter im Basislack



Ultraschneller Klarlack für die perfekte Reparatur in Minuten.



ZERTIFIZIERTE QUALITÄT



EINFACHES AUFTRAGEN



ULTRA SCHNELL TROCKNEND

9090 X9 Superfast™

HS Ultraschneller Klarlack

Mischverhältnis 3:1

HÄRTER

Standard

9125

TROCKNUNG

20°C ~65 min

60°C ~5 min

IR 5 - 7 min

Flash-off <5 min

Topfzeit 60 min

VERDÜNNER

0 - 5 %

(7030 Schnell/7050 Standard/7070 Langsam)

**Trocknung hängt von Verdünner/Auftrag/Umgebung ab*

Wie?

AUFTRAG

Bei höheren Temperaturen und grösseren Flächen empfiehlt man einen langsamen Härter zu benutzen. Eine leichte Halbschicht, gefolgt von einer vollständig geschlossenen Schicht ohne Abdunkelung, kann für punktuelle und schnelle Reparaturen verwendet werden. Für alle anderen Reparaturen zwei Vollanstriche anwenden, zwischen den Schichten max 5 Min. ablüften. Die Abluft- und die Trocknungszeit hängt von der Kombination der verwendeten Härter und Verdünner ab. Für zusätzliche Informationen schauen sie auf das Datenblatt auf unserer Internetseite www.silco.si.

Info

PRODUKT

Hochproduktiver HS Klarlack X9 Superfast gezeichnet von schneller Trocknung 5 min bei 60°C oder 60 min bei Umgebungstemperatur (20°C). Polierbar nach Abkühlen.

Kurze Trocknungszeit ermöglicht senkung von Arbeitskosten und erhöht die Produktivität. Trocknung ohne Lackierkammer ermöglicht Brennstoff- und Energieeinsparung.

Packung

KLARLACK

9090 X9 Superfast

HS Ultraschneller Klarlack

Produktnummer	Inhalt
9090-3	3 L

HARDENER

9125 - UHS Härter

UHS akryl Härter - Mischverhältnis 3:1

Produktnummer	Inhalt	Beschreibung
9125-1	1 L	Standard