

Produktni list

9090 X9 Superfast™

HS ultra hiter prozorni lak

silco
AUTOMOTIVE

izjemno
HITRO SUŠENJE
pri 60° ali 20°C

Samo
5 MINUT
pri 60°C

POLIRANJE

*možno takoj
po ohladitvi*



Odlična
OBSTOJNOST SIJAJA
& UV zaščita

Zelo enostavno
NANAŠANJE
*z mešalnim
razmerjem 3:1*

Trdilca/aktivatorja
NI POTREBNO
dodajati v bazo



Ultra hiter prozorni lak odporen na rise za popolno ličarsko popravilo v samo nekaj minutah.



ENOSTAVNO NANAŠANJE



ULTRA HITRO SUŠENJE

9090 X9 Superfast™

HS ultra hiter prozorni lak 3:1

Mešalno razmerje 3:1

TRDILEC

standard

9125

ČAS SUŠENJA *

20°C ~60 min

60°C ~5 min

IR 5 - 7 min

Odzračevanje <5 min

Pripravljen za uporabo 60 min

REDČILO

0 - 5 %

(7030 Hitri/7050 Standard/7070 Počasen)

*Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/vremenskih pogojev.

Kako?

UPORABA

Pri visokih temperaturah v kombinaciji z večjimi površinami se priporoča uporaba počasnega trdilca.

Za hitra popravila najprej nanese mo tanek sloj, ki mu brez odzračevanja sledi naslednji polni zaprt nanos. Za vsa ostala popravila nanese 2 sloja z vmesnim odzračevanjem največ 5 minut.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco.si.

Informacije

O IZDELKU

Visoko produktiven HS prozorni lak X9 Superfast karakterizira izjemno kratek čas sušenja pri 60°C (5 min) ali pri sobni temperaturi (60 min/20°C). Poliranje je mogoče takoj po ohladitvi.

Kratki časi sušenja omogočajo večji obrat vozil v delavnici in zmanjšanje stroškov dela. Dodatno prinaša kratek čas sušenja brez uporabe peči tudi izjemne prihranke električne energije in energentov potrebnih za ogrevanje peči.

Pakiranje

PROZORNI LAK

9090 X9 Superfast

HS ultra hiter prozorni lak

Št. Produkta	Vsebnost
9090-3	3 L

TRDILEC

9125 UHS trdilec

UHS akrilni standard trdilec - mešalno razmerje 3:1

Št. Produkta	Vsebnost	Opis
9125-1	1 L	standard