

Opis

Izuzetno brz HS bezbojni lak za veliki ili manje popravke. U temeljni lak nije potrebno dodavati utvrđivač/aktivator. Nanošenje laka je jednostavno i brzo.




Osobine proizvoda

- sušenje bez komore za lakiranje nudi velike uštede goriva i električne energije
- suho za poliranje (60 °C): 5 – 6 min, poliranje moguće odmah nakon hlađenja
- suho za poliranje (20 °C): 60 min
- odličan sjaj
- visoka UV zaštita
- utvrđivači 9125/9127 (vol. 3:1)

Priprema podloge

Sloj osnovne boje mora biti potpuno suh, čak i u dubini. Proizvod je testiran na vodenoj bazi.

Nanošenje

	Omjer mješanja	Volumen	Po težini ¹
	9090 HS Fast Anti-scratch bezbojni lak	3	3
	9125/9127 UHS utvrđivač	1	1
	7050/7070 akrilni razređivač	0 – 5%	0 – 5 %
<small>¹ Potpuna tablica omjera mješanja dostupna je na kraju ovog dokumenta.</small>			
	Lakirni pištolj/tlak nanošenja	Mlaznica: 1,2 – 1,3 mm Tlak: 2 – 2,2 bar Provjerite podatke proizvođača.	
	Nanošenje Broj nanosa: 2 Vrijeme između nanosa: 3 – 5 min Odzračivanje prije pečenja: 5 min Debljina suhog filma: 40 – 50 microns Viskoziteta smjese DIN4/20 °C 15 – 16 s	Važno – Potrebno je strogo pridržavati procijenjeno vrijeme između 1. i 2. sloja laka. Dugo vrijeme odzračivanja može rezultirati lošijim završnim izgledom obojene površine.	

SUŠENJE



Prašno suho kod 20 °C	20 min
Suho na dodir kod 20 °C	40 min
Suho za poliranje (kod 20 °C)	60 min
Suho za poliranje (kod 60 °C) (TEMPERATURA OBJEKTA)	5 min
Potlife kod 20°C	60 min

Komplementarni proizvodi

9125/9127 2K utvrđivač

7050/7070 akrilni razređivač

Testiranje materijala

Svako testiranje materijala (adhezija, testiranje kamene iverice, kemijska otpornost, testiranje komore soli...) mora se sačekati najmanje 15 dana nakon nanošenja.

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9090-3	/	5 L	3
9090-1	/	1 L	6

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<640

Fizička svojstva

Gustoća (20 °C): 1,00 – 1,02 kg/L

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvođača ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.

Tablica 1.1 – Omjer mješanja po težini 3:1 + 5 % (9125)

Volumen spremne smjese (ml)	Težina Lak	Težina Lak + Utvrđivač	Težina Lak + Utvrđivač + Razrjeđivač
100	73	98	101
250	183	245	253
330	241	323	334
500	365	489	505
750	548	734	758
1000	730	978	1011