

### Opis

Izjemno hiter HS prozorni lak za večja ali manjša popravila. Dodajanje trdilca/aktivatorja v bazni lak ni potrebno. Nanašanje laka je enostavno in hitro.




### Lastnosti izdelka

- sušenje brez lakirne komore omogoča visoke prihranke goriva in električne energije
- suho za poliranje (60 °C): 5 – 6 min, poliranje možno takoj po ohlajanju
- suho za poliranje (20 °C): 60 min
- odličen sijaj
- visoka UV zaščita
- trdilci 9125/9127 (vol. 3:1)

### Priprava podlage

Osnovni barvni sloj mora biti popolnoma suh, tudi globinsko. Izdelek je bil testiran na vodni bazi.

### Nanašanje

	Mešalno razmerje	Volumsko	Utežno <sup>1</sup>
	9090 HS Hiter Anti-scratch prozorni lak	3	3
	9125/9127 UHS Trdilec	1	1
	7050/7070 Akrilno razredčilo	0 – 5%	0 – 5 %
<small><sup>1</sup> Polna tabela utežnih mešalnih razmerij je na voljo na koncu tega dokumenta</small>			
	<b>Lakirna pištola/tlak nanašanja</b>	Šoba: 1,2 – 1,3 mm Pritisk: 2 – 2,2 bar Preverite podatke proizvajalca lakirne pištole.	
	<b>Nanašanje</b>	Število nanosov: 2 Čas med nanosi: 3 – 5 min Odzračevanje pred pečenjem: 5 min Debelina suhega filma: 40 – 50 micronov Viskoznost mešanice DIN4/20 °C 15 – 16 s	
<b>Pomembno - Predviden čas med 1. in 2. slojem laka je potrebno dosledno upoštevati. Daljši čas odzračevanja lahko rezultira v slabšem končnem izgledu lakirane površine.</b>			

### SUŠENJE



Prašno suho pri 20 °C	20 min
Suho na dotik pri 20 °C	40 min
Suho za poliranje (pri 20 °C)	60 min
Suho za poliranje (pri 60 °C) (TEMPERATURA OBJEKTA)	5 min
Potlife pri 20 °C	60 min

### Komplementarni izdelki

9125/9127 2K trdilec

7050/7070 Akrilno razredčilo

### Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska obstojnost, test v slani komori ...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
9090-3	/	5 L	3
9090-1	/	1 L	6

### VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840)&lt;640

### Fizikalne lastnosti

Gostota (20 °C): 1,00 – 1,02 kg/L

### Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

### Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.

**Table 1.1 – Utežno mešalno razmerje 3:1 + 5 % (9125)**

Volumen pripravljene mešanice (ml)	Teža Lak	Teža Lak + Trdilec	Teža Lak + Trdilec + Redčilo
<b>100</b>	73	98	101
<b>250</b>	183	245	253
<b>330</b>	241	323	334
<b>500</b>	365	489	505
<b>750</b>	548	734	758
<b>1000</b>	730	978	1011