

Opis

Izjemno hiter HS prozorni lak za večja ali manjša popravila. Dodajanje trdilca/aktivatorja v bazni lak ni potrebno. Nanašanje laka je enostavno in hitro.


Lastnosti izdelka

- sušenje brez lakirne komore omogoča visoke prihranke goriva in električne energije
- suho za poliranje (60°C): 5 – 6 min, poliranje možno takoj po ohlajanju
- suho za poliranje (20°C): 60 min
- odličen sijaj
- visoka UV zaščita
- trdilci 9122/9123/9125/9127 (vol. 3:1)

Priprava podlage

Osnovni barvni sloj mora biti popolnoma suh, tudi globinsko. Izdelek je bil testiran na vodni bazi.

Nanašanje

	Mešalno razmerje	<u>Volumsko</u>	<u>Utežno</u> ¹
	9090 HS Fast Anti-scratch clear coat	3	3
	9125 UHS Hardener	1	1
	7050/7070 Acrylic Thinner	0 – 5%	0 – 5 %
¹ Polna tabela utežnih mešalnih razmerij je na voljo na koncu tega dokumenta			
	Lakirna pištola/pritisk	Šoba: 1,2 – 1,3 mm Pritisk: 2 – 2,2 bar Preverite podatke proizvajalca lakirne pištrole	
	Nanašanje		
	Število nanosov:	2	
	Čas med nanosi:	3 – 5 min	
	Odzračevanje pred pečenjem:	5 min	
	Debelina suhega filma:	40 – 50 microns	
	Viskoznost mešanice DIN4/20°C	15 – 16 s	
Pomembno - Predviden čas med 1. in 2. slojem laka je potrebno dosledno upoštevati. Daljši čas odzračevanja lahko rezultira v slabšem končnem izgledu lakirane površine.			

SUŠENJE

Prašno suho pri 20°C	20 min
Suho na dotik pri 20°C	40 min
Suho za poliranje (pri 20°C)	60 min
Suho za poliranje (pri 60°C) (TEMPERATURA OBJEKTA)	5 min
Potlife pri 20°C	60 min

Komplementarni izdelki

9125 2K Hardener

7050/7070 Acrylic thinner

Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska obstojnost, test v slani komori ...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
9090-3	/	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<640

Fizikalne lastnosti

Gostota (20°C): 1,00 – 1,02 kg/L

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Table 1.1 – Utežno mešalno razmerje 3:1 + 5 % (9125)

Volumen pripravljene mešanice (ml)	Teža Lak	Teža Lak + Trdilec	Teža Lak + Trdilec + Redčilo
100	73	98	101
250	183	245	253
330	241	323	334
500	365	489	505
750	548	734	758
1000	730	978	1011

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.