

Opis

Svestrani akrilni lak za profesionalne popravke. Širok spektar utvrđivača i razrijeđivača omogućuje sve vrste popravaka bez obzira na složenost uvjeta, te bez utjecaja na vrhunski sjaj. Prozirni lak X10 odlikuje jednostavna uporaba, vrhunska postojanost sjaja i UV otpornost. Poliranje je moguće odmah nakon hlađenja.




Osobine proizvoda

- brzi i srednje brzi lak,
- omjer mješanja 2:1
- poliranje je moguće odmah nakon hlađenja,
- jednostavno nanašanje, odlično razlijevanje,
- za potpuni popravak automobila ili za brze popravke,
- vrhunsko zadržavanje sjaja i UV zaštita,
- brzo sušenje, samo 20 - 30 min (60 °C),
- prema VOC direktivi (>420 g/L);

Priprema podloge

Temeljni premaz mora biti potpuno suh.


Nanošenje

	Omjer mješanja	Volumsko	Po težini
	9100 X10 System Clear™	2	Tablica 1.1
	9122/9123/9125/9127 Utvrđivač	1	
	7030/7050/7070 Razređivač	0 - 5 %	
	Lakirni pištolj /tlak nanošenja		
	Gornji lončić 1,2 – 1,4 mm	2.0 - 2.5 bar	
	Donji lončić	Prema proizvođaču.	
	Nanošenje		
	Broj nanosa:	1,5 - 2	
	Odzračivanje između nanosa:	5 - 10 min	
	Debljina suhog filma:	50 - 60 mikrona	

Preporuča se uporaba dodatnog brzog utvrđivača na okomitim površinama i za manje popravke. Za brze i manje popravke nanosite puni tanki prvi sloj, te bez odzračivanja slijedi puna aplikacija.

Za druge popravke (velike popravke, lakiranje cijele karoserije) nanosite 2 puna nanosa s vremenskim odzračivanjem (5-10 minut). Vrijeme sušenja i odzračivanja ovisi o kombinaciji utvrđivača i razrijeđivača.

Sušenje

	Utvrdivač	9122	9123	9125	9127
	20 °C	~5 h	~6 h	~7 h	~8 h
	60 °C	~20 min	~22 min	~25 min	~30 min
	IR	~7 min	~9 min	~11 min	~15 min
	Pripremljen za upotrebu	20 – 40 min			

Vrijeme ovisi o vrsti razrjeđivača, primjeni, uvjetima primjene..

Komplementarni proizvodi

2:1 Utvrđivač

9122 Trdilec UHS ekstra brzi
 9123 Trdilec UHS brzi
 9125 Trdilec UHS standard
 9127 Trdilec UHS spori

Razrjeđivač

7030 Razrjeđivač akrilni, brzi
 7050 Razrjeđivač akrilni, standard
 7070 Razrjeđivač akrilni, spori

Testiranje materijala

Za svako testiranje materijala (test prijanjanja, "stone-chip" test, otpornost na kemikalije, test slane komore...), potrebno je pričekati najmanje 15 dana od primjene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9100-1	9100 X10 System Clear	1 L	12
9100-5	9100 X10 System Clear	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420)<420

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalne pohrane i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..

Tablica 1.1 – Omjer mješanja po težini (2:1 utvrđivač 9122, 9123, 9125, 9127)

Potrebna količina smjese laka (ml)	Težina laka	Težina Lak + Utvrđivač	Težina Lak + Utvrđivač + Razređivač
100	64	96	102
250	159	240	254
330	210	317	335
500	319	480	508
750	478	720	762
1000	638	959	1016