

Produktni list

# 9120 X12 Supreme™

UHS 420 prozorni lak

**silco**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE

*Izjemen*  
**MOKER IZGLED**  
*lakirane površine*

*2:1 ali 3:1*  
**MEŠALNO RAZMERJE**

*Možno takojšnje*  
**POLIRANJE**  
*po ohlادitvi*



*Popoln*  
**SIJAJ IN DOI**  
*rezultat*

*Odlična*  
**OBSTOJNOST SIJAJA**  
*in UV zaščita*

*Zelo enostavno*  
**NANAŠANJE**  
*in razlivanje*



Prozorni lak mokrega izgleda za najbolj zahtevne ličarske projekte.



**ENOSTAVNO NANAŠANJE**

**MOKER IZGLED**  
**LAKIRANE POVRŠINE**

# 9120 X12 Supreme™

UHS 420 prozorni lak

## Mešalno razmerje 2:1

### TRDILEC

Ekstra hiter Hiter Standard Počasen

9122 9123 9125 9127

### ČAS SUŠENJA\*

20°C ~12 h ~14 h ~16 h ~18 h

60°C ~20 min ~25 min ~30 min ~35 min

IR ~10 min ~10 min ~15 min ~20 min

### REDČILO

5-10%  
(7030 Hiter/7050 Standard/7070 Počasen)

\*Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/vremenskih pogojev.

## Mešalno razmerje 3:1

### TRDILEC

Ekstra hiter Hiter Standard Počasen

9132 9133 9135 9137

### ČAS SUŠENJA\*

20°C ~12 h ~14 h ~16 h ~18 h

60°C ~20 min ~25 min ~30 min ~35 min

IR ~10 min ~10 min ~15 min ~20 min

### REDČILO

20-25%  
(7030 Hiter/7050 Standard/7070 Počasen)

\*Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/vremenskih pogojev.

## Kako?

### UPORABA

Uporabo hitrega trdilca priporočamo samo za vertikalne površine in nižje temperature. Za hitra popravila najprej nanesemo tanek sloj, ki mu brez odzračevanja sledi naslednji polni zaprt nanos. Za vsa ostala popravila nanesite 2 sloja z vmesnim odzračevanjem 7-10 min. Čas odzračevanja in sušenja sta odvisna od kombinacije uporabljenih trdilcev in redčil.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani [www.silco-automotive.com](http://www.silco-automotive.com).

## Informacije

### O IZDELKU

Prozorni lak najvišje kvalitete z odličnim mokrim izgledom in globokim sijajem posebej formuliran za zahtevne ličarske projekte. Lak zagotavlja izjemen sijaj in DOI\* rezultat. Nanašanje laka X12 je zelo enostavno, razlivanje pa je perfektno. Prozorni lak X12 odlikuje izredna obstojnost sijaja in UV obstojnost. Poliranje je mogoče takoj po ohladitvi.

\*DOI je kratica za Distortion Of Image, ki pove kako gladka je lakirana površina. DOI se meri s posebnimi »wave-scan« inštrumenti.

## Pakiranje

### PROZORNI LAK

9120 X12 Supreme™  
UHS 420 prozorni lak

Št. art.	Vsebina
9120-1 / 9120-5	1 L / 5 L

### TRDILEC

9122 - 9127 UHS Hardener  
UHS akrilni trdilec - mešalno razmerje 2:1

Št. art.	Vsebina	Opis
9122-0,5 / 9122-2,5	500 ml / 2,5 L	Ekstra hiter
9123-0,5 / 9123-2,5	500 ml / 2,5 L	Hiter
9125-0,5 / 9125-2,5	500 ml / 2,5 L	Standard
9127-0,5 / 9127-2,5	500 ml / 2,5 L	Počasen

### TRDILEC

9132 - 9137 UHS Hardener  
UHS akrilni trdilec - mešalno razmerje 3:1

Št. art.	Vsebina	Opis
9132-1	1 L	Ekstra hiter
9133-1	1 L	Hiter
9135-1	1 L	Standard
9137-1	1 L	Počasen