

Opis

Vrhunski bezbojni lak izvrsnog mokrog izgleda i dubokog sjaja posebno formuliran za zahtjevne projekte lakiranja. Lak pruža izniman sjaj i DOI rezultat. Nanošenje X12 je vrlo jednostavno, a izlivanje je savršeno. Bezbojni lak X12 ima izniman sjaj i otpornost na UV. Poliranje je moguće odmah nakon hlađenja.





Osobine proizvoda

- izuzetno vlažan izgled lakirne površine i savršenog sjaja,
- jedinstveni DOI rezultat,
- jednostavna upotreba, izvrsno prosipanje,
- vrijeme sušenja 25 – 35 minuta na 60 °C,
- poliranje je moguće odmah nakon hlađenja ili sljedeći dan u slučaju sušenja na zraku,
- izvrsna otpornost na sjaj i UV zaštitu,
- uskladno sa VOC direktivom (>420 g/L)
- 2:1 utvrđivači (9122, 9123, 9125, 9127) i 3:1 utvrđivači (9132, 9133, 9135, 9137)

Priprema podloge

Bazni premaz mora biti potpuno suh.

Nanošenje




	2:1 Omjer mješanja		<u>Volumen</u>	<u>Po težini</u>
	9120 X12 Supreme		2	Tablica 1.1
	9122/9123/9125/9127 Utvrđivač		1	
	7030/7050/7070 Razređivač		5 – 10 % *	
*Koristite maksimalno 5 % razređivača, da bude uskladno sa VOC direktivom.				
	3:1 Omjer mješanja		<u>Volumen</u>	<u>Po težini</u>
	9120 X12 Supreme		3	Tablica 1.2
	9132/9133/9135/9137 Utvrđivač		1	
	7030/7050/7070 Razređivač		20 – 25 % *	
*Koristite maksimalno 20 % razređivača, da bude uskladno sa VOC direktivom.				
	Lakirni pištolj / pritisak nanošenja			
Gornji lonac	1,2 – 1,4 mm (1,2 – 1,4 mm HVLP); 2.0 - 2.5 bar			
Donji lonac	Po podacima proizvođača.			
	Nanošenje			
Broj nanosa:	1.5 - 2			

Odzračivanje između nanosa:	10 - 15 min
Debljina suhog filma:	50 - 60 mikrona

Preporučujemo upotrebu brzog utvrđivača samo za okomite površine i niže temperature. Za brze popravke prvo se nanosi tanak sloj, nakon čega slijedi sljedeći potpuno zatvoreni premaz bez odzračivanja.

Na sve ostale popravke nanosite dva sloja, 7 – 10 minuta odzračivanja. Vrijeme odzračivanja i sušenja ovisi o kombinaciji utvrđivača i razrjeđivača.

Sušenje

	Utvrđivač	9122	9123	9125	9127
2:1	20 °C	~12 h	~14 h	~16 h	~18 h
	60 °C	~20 min	~25 min	~30 min	~35 min
	IR	~10 min	~10 min	~15 min	~20 min
	Spreman za upotrebu	20 – 40 min			
	Utvrđivač	9132	9133	9135	9137
3:1	20 °C	~12 h	~14 h	~16 h	~18 h
	60 °C	~20 min	~25 min	~30 min	~35 min
	IR	~10 min	~10 min	~15 min	~20 min
	Spreman za upotrebu	20 – 40 min			
Vremena ovise o vrsti razrjeđivača, načinu nanošenja, uvjetima nanošenja...					
	Ako je potrebno poliranje (radi uklanjanja nepravilnosti), to se može učiniti odmah nakon hlađenja. U slučaju sušenja na zraku, poliranje je moguće sljedeći dan. Preporučuje se brušenje sa granulacijom P1500 i P2000 (suho ili mokro). Za poliranje koristite Moxi Silco sustav poliranja.				

Komplementarni proizvodi

2:1 Utvrđivači	3:1 Utvrđivači	Razrjeđivači
9122 Utvrđivač UHS ekstra brzi	9132 Utvrđivač UHS ekstra brzi	7030 Razrjeđivač, brzi
9123 Utvrđivač UHS brzi	9133 Utvrđivač UHS brzi	7050 Razrjeđivač, standard
9125 Utvrđivač UHS standard	9135 Utvrđivač UHS standard	7070 Razrjeđivač, spori
9127 Utvrđivač UHS spori	9137 Utvrđivač UHS spori	

Testiranje materijala

Svako ispitivanje materijala (ispitivanje adhezije, ispitivanje kamene iverice, kemijska otpornost, ispitivanje komore soli...) mora se sačekati najmanje 15 dana nakon nanošenja.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9100-1	X12 Supreme	1 L	12
9100-5	X12 Supreme	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420)<420

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorena ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o..

Tablica 1.1 – Omjer mješanja po težini (2:1 Utvrđivač 9122, 9123, 9125, 9127)

Potreban volumen laka (ml)	Težina laka	Težina Laka in Utvrđivača	Težina
----------------------------	-------------	---------------------------	--------

			Laka, Utvrđivača i Razrjeđivača
100	63	95	101
250	158	238	252
330	208	314	332
500	316	475	503
750	473	713	755
1000	631	950	1006

Tablica 1.2 – Omjer mješanja po težini (3:1 Utvrđivač 9132, 9133, 9135, 9137)

Potreban volumen laka (ml)	Težina laka	Težina Laka in Utvrđivača	Težina Laka, Utvrđivača i Razrjeđivača
100	66	88	100
250	165	220	249
330	217	291	329
500	329	440	499
750	494	660	748
1000	659	880	998