

# Matt Klarlacksystem

**silco**<sup>®</sup>

9400 X40 Semi Gloss, HS Klarlack seidenglanz

9410 X41 Matt, HS Klarlack matt

9410 X41 Matt, 0% Glanz

9400 X40 Semi Gloss, 60% Glanz

- / Einfach anzuwenden, einfach zu ein einheitliches Finish erreichen ohne Wolken
- / Einheitlicher niedriger Glanz/matt Effekt (9410)
- / Einheitlicher Halbglanz Effekt (9400)
- / Glatte Oberfläche, hoch Kratzfestigkeit



# Matt Klarlacksystem

**9400 X40 Semi Gloss, HS Klarlack seidenglanz**

**9410 X41 Matt, HS Klarlack matt**

## Mischverhältnis

### 9400 X40 Semi Gloss

9400 X40 Semi Gloss	2
9230/ 9250/ 9270 2K Hardener	1
7050 Thinner	30 %

### 9400 X41 Matt

9410 X41 Matt	3
9230/ 9250/ 9270 2K Hardener	1
7050 Thinner	30-50 %

## Anwendung

Nr. der Schichten	2
Flash-off zwischen Lagen	10 min (20°C/ 68°F)
Flash-off vor dem Backen	30 min (20°C/ 68°F)

## Trocknen

Staubfrei (20°C/68°F)	10 min
Durch trocken (20°C/68°F)	18-24 h
Durch trocken (60°C/140°F)	30 min
Auf Klebeband trocknen (20°C/68°F)	Nächster Tag
Auf Klebeband trocknen (60°C/140°F)	Nach Ab- kühlung
Topf-Zeit	30 min

## Verpackung

### 9400 X40 Semi Gloss

Prod. Nr.	Inhalt
9400-1	1L

### 9410 X41 Matt

Prod. Nr.	Inhalt
9410-1	1L

## Wie benutzt man?

2 mittelfeuchte geschlossene Schichten im Kreuzgang auftragen. Unmittelbar nach dem zweiten Anstrich wird ein Tropfenanstrich empfohlen gleichmäßiges Finish erzielen. Beim Auftragen eines Abdeckbandes auf den original matten Lack, muss das Klebeband vor dem Einbrennen entfernt werden. Vermeiden Sie Markierungen auf der ursprünglichen Oberfläche, die sich möglicherweise nicht erholen. Die Klarlacke 9400/9410 müssen auf einem sauberen Untergrund und staubfreier Basislack aufgetragen werden. Die leichte Verwendung eines Staubbinderbands wird empfohlen, nachdem der Basislack ab gelüftet ist. Es sollte darauf geachtet werden, es zu vermeiden Schmutzeinschlüsse in allen Lackierphasen. Entfernung von Schmutzeinschlüssen beim Mattlackierungen sind nach der letzten Klarlackschicht nicht möglich.

Weitere und aktualisierte Informationen entnehmen Sie bitte dem TDS veröffentlicht auf [www.silco.si](http://www.silco.si).

## Produktinformation

X40 und X41 sind HS seidenmatte und matte Klarlacke speziell entwickelt, um eine Vielzahl von Glanzgraden durch Mischen zu reproduzieren Sie. Einfaches Auftragen sorgt für gutaussehendes, glattes, mattes / halbgläzendes Finish Aussehen. Das System eignet sich für Ganzkörper oder Verkleidung Reparatur.

## Glanzgrade (Gew.-%)

	Matt 1 Flach	Matt 2 Matt	Matt 3	Matt 4 Satin	Matt 5 Halb- Glanz
% von Glanz	0-10 %	10-20 %	20-30 %	30-45 %	50-60 %
9410 X41	100	80	50	30	0
9400 X40	0	20	50	70	100
Mischen Verhält- nis mit Härter	3:1	2:1	2:1	2:1	2:1

9400 und 9410 können in allen anderen Mischungsverhältnissen gemischt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen Matt-/Glanzgrad.