

Opis

HS akrilni mat bezbojni lak.





Osobine proizvoda

- Jenostavno nanošenje, odlično razlijevanje bez oblaka.
- Visok stupanj motnoće, visoka otpornost na ogrebotine
- ravna i gladka površina
- moguće nanošenje na boje na vodeni bazi ili bazi otapala

Priprema podloge

Bazni nanos mora biti potpuno suh.

Nanošenje

	<p>Mixing ratio</p> <table border="0"> <tr> <td>9500 Maxx Matt</td> <td>3 (vol.)</td> </tr> <tr> <td>9220/9230/9250/9270 2K trdilec</td> <td>1 (vol.)</td> </tr> <tr> <td>7050 Maxx Thinner</td> <td>20 – 30 %</td> </tr> </table>	9500 Maxx Matt	3 (vol.)	9220/9230/9250/9270 2K trdilec	1 (vol.)	7050 Maxx Thinner	20 – 30 %		
9500 Maxx Matt	3 (vol.)								
9220/9230/9250/9270 2K trdilec	1 (vol.)								
7050 Maxx Thinner	20 – 30 %								
	<p>Lakirni pištolji /tlak nanošenja</p> <table border="0"> <tr> <td>Gornji lončić 1,3 mm</td> <td>1,8 – 2,0 bar</td> </tr> <tr> <td>Donji lončić</td> <td>Po uputama proizvođača.</td> </tr> </table>	Gornji lončić 1,3 mm	1,8 – 2,0 bar	Donji lončić	Po uputama proizvođača.				
Gornji lončić 1,3 mm	1,8 – 2,0 bar								
Donji lončić	Po uputama proizvođača.								
	<p>Nanošenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Broj nanosa:</td> <td>2 - 3</td> </tr> <tr> <td>Odzričivanje između nanosa:</td> <td>10 - 15 min</td> </tr> <tr> <td>Debljina suhog filma:</td> <td>40 - 50 mikrona</td> </tr> </table>	Broj nanosa:	2 - 3	Odzričivanje između nanosa:	10 - 15 min	Debljina suhog filma:	40 - 50 mikrona		
Broj nanosa:	2 - 3								
Odzričivanje između nanosa:	10 - 15 min								
Debljina suhog filma:	40 - 50 mikrona								
	<p>Sušenje</p> <table border="0"> <tr> <td>Kod 60°C</td> <td>20 – 30 min</td> </tr> <tr> <td>IR (kratki valovi)</td> <td>10 – 25 min</td> </tr> <tr> <td>Kod 20°C</td> <td>18 – 24 h</td> </tr> <tr> <td>Pripremljen za upotrebu (20°C)</td> <td>150 – 180 min</td> </tr> </table>	Kod 60°C	20 – 30 min	IR (kratki valovi)	10 – 25 min	Kod 20°C	18 – 24 h	Pripremljen za upotrebu (20°C)	150 – 180 min
Kod 60°C	20 – 30 min								
IR (kratki valovi)	10 – 25 min								
Kod 20°C	18 – 24 h								
Pripremljen za upotrebu (20°C)	150 – 180 min								

Komplementarni proizvodi

9230 (brzi); 9250 (standard); 9270 (spori) 2K trdilec

7050 Maxx Thinner

Testiranje materijala

Za bilo kakvo testiranje materijala (test prljanja, "stone-chip" test, kemijska postojanost, test u slanoj komori ...) potrebno je sačekati minimalno 15 dana od nanošenja.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9500-1	/	1 L	12

HOS

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<550

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovane povrede, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o. smernice za optimalno uporabu izdelka, bez odgovornosti do izvedbe, rezultata ali usresznosti za vsakršnu uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškođb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.