

# 9500 Maxx Matt™, HS prozoren mat lak

Ver.: 2021-3

## Opis

HS akrilni mat prozoren lak, za posebna popravila površin, ki zahtevajo mat zaključek, posebej primeren za zaključke na plastičnih delih kot so npr. odbijači itd.





## Lastnosti izdelka

- Enostavno nanašanje, enostavno doseganje enakomerne površine brez oblakov.
- Visoka stopnja motnosti, visoka odpornost na praske.
- Zelo elastičen, svilen, ravna gladka površina.
- Lahko se nanaša na barve na vodni in solventni osnovi.

## Priprava podlage

Osnovna baza mora biti popolnoma suha.

## Application data

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>Mešalno razmerje</b><br>9500 Maxx Matt<br>9230/9250/9270 2K Hardener<br>7050 Maxx Thinner     | <u>Volumsko</u><br>3<br>1<br>20 – 30 %   |
|  | <b>Lakirne pištrole /tlak nanašanja</b><br>Zgornji lonček 1,2 – 1,4 mm<br>Spodnji lonček         | 1,8 – 2,0 bar<br>Po podatkih proizvajalca.   |
|  | <b>Nanašanje</b><br>Število nanosov:<br>Odzračevanje (čas med nanosi):<br>Debelina suhega filma: | 2 – 3<br>10 – 15 min (do mat izgleda)<br>40 – 50 mikronov  |
|  | <b>Sušenje</b><br>Pri 60°C<br>IR (kratki valovi)<br>Pri 20°C<br>Pripravljen za uporabo (20°C)    | 20 – 30 min<br>10 – 25 min<br>18 – 24 h<br>150 – 180 min<br>Laka ne izpostavljajte vlagi najmanj 24 ur po koncu sušenja. |

## Komplementarni izdelki

- 9220 (ultra hiter); 9230 (hiter); 9250 (srednji), 9270 (počasen) 2K Hardener (trdilec)
- 7050 (Standard), 7070 (počasno) Maxx Thinner redčilo

**Testiranje materiala**

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska obstojnost, test v slani komori ...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

| Št. izdelka | Opis | Vsebina | Pakiranje |
|-------------|------|---------|-----------|
| 9500-1      | /    | 1 L     | 12        |

**VOC**

VOC 2004/42/IIB(e)(840<550

**Rok uporabe**

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

**Dodatne informacije**

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.

**Tabela 1.1 – utežno mešalno razmerje**

| Zahtevana količina zmešanega laka (ml) | Teža laka | Teža Lak + trdilec | Teža Lak + trdilec + redčilo |
|--|-----------|--------------------|------------------------------|
| 100                                    | 67        | 89                 | 101                          |
| 250                                    | 166       | 222                | 252                          |
| 330                                    | 220       | 293                | 332                          |
| 500                                    | 333       | 445                | 503                          |
| 750                                    | 499       | 667                | 755                          |
| 1000                                   | 665       | 889                | 1007                         |