

Opis

Visoko produktivan UHS zračno sušeci bezbojni lak s odličnim sjajem. Dodavanje utvrđivača/aktivatora u bazni lak nije potrebno. Nanošenje laka je jednostavno i brzo.




Osobine proizvoda

- sušenje bez lakirne komore omogućava visoke uštede goriva i električne energije,
- manja potrošnja materijala kao kod UHS i HS lakova,
- zračno sušenje (20 °C): 50 - 60 min,
- prisilno sušenje (60 °C): 3 - 5 min, poliranje je moguće odmah poslije hlađenja,
- dubok sjaj,
- visoka UV zaštita,
- sukladno sa VOC 420 g/L,
- utvrđivač 9650/9670 (vol. 1:1);

Priprema podloge

Osnovna površina boje mora biti potpuno suha (i u dubini). Proizvod je bio testiran na vodenoj bazi.

Nanošenje

	Omjer miješanja	<u>Volumen</u>	<u>Po težini</u>
	9600 X-Cure	1	1
	9650/9670 UHS akrilni utvrđivač	1	1
	Lakirni pištolji/tlak nanošenja		
	Gornji lončić 1.2 - 1.3 mm	2,0 bar	
	Donji lončić	Po uputama proizvođača.	
	Nanošenje		
	Broj nanosa:	<u>1,5 nanosa</u>	<u>2 nanosa</u>
	Vrijeme između nanosa:	Bez odzračivanja	3-5 minuta između nanosa
	Debljina suhog filma:	40 - 50 mikrona	50 - 60 mikrona
	Važno!		
	Nepoštivanje propisanog vremena odzračivanja između slojeva može rezultirati nezadovoljavajućim završnim rezultatom bezbojnog laka.		



Sušenje

Prašno suho kod 20 °C	20 min
Suho na dodir kod 20 °C	30 min
Suho za sastavljanje (kod 20 °C)	50 min
Suho za poliranje (kod 20 °C)	50 - 60 min
Suho za poliranje (kod 60 °C)	3 - 5 min
Spreman za upotrebu kod 20 °C	60 min

Komplementarni proizvodi

9650 UHS akrilni utvrđivač, standard

9670 UHS akrilni utvrđivač, spori

Testiranje materijala

Bilo kakvo ispitivanje primijenjenog materijala (adhezijski test, otpornost na kemikalije, ispitivanje slanom komorom...) mora se provesti najmanje 15 dana nakon primjene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9600-1	/	1 L	12
9600-2,5	/	2,5 L	3
9600-5	/	5 L	3

VOC

2004/42/IIB(d) (420) <420

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorena ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o.