


Opis

Bezbojni lak 9700 dizajniran je za nanošenje izravno na metalne površine uz održavanje izgleda metalnog materiala, osiguravajući odgovarajuću površinsku zaštitu..


Značajke proizvoda

- izvrsno prijanjanje na željezne površine, aluminij, pocinčani lim...
- jednostavno nanošenje i brzo sušenje
- odličan sjaj lakirnih površina
- otpornost na požutenje
- utvrđivač (vol. 2:1)

Priprema površine

	<u>Podloga</u>	<u>Brušenje</u>	<u>Odmaščivanje</u>
	Željezo:	P80-120 (suho) SA2 ½ pjeskarenje	Sve površine potrebno je temeljito očistiti, osušiti i odmastiti sa odgovarajućim antsilikonskim sredstvom za čišćenje.
	Čelici:	P80-120 (suho) ili pjeskarenje	
	Fosforni čelik:	Krpica za matiranje + matirne paste	
	Pocinčana površina:	Krpica za matiranje + matirne paste	
	Lagani metali:	Krpica za matiranje + matirne paste	
	Vlaknom ojačana plastika:	P240 (suho)	
<p>Proizvod ima prijanjanje za metale bez prethodne primjene osnovnih materijala. Zbog velike raznolikosti materijala, prije nanošenja je dobro napraviti preliminarni test adhezije.</p> <p>U slučaju nanosa na pjeskanu površinu, bojanje se mora provesti odmah nakon pjeskarenja.</p>			

Omjer mješanja

	<u>Običajno</u>		
	Omjer mješanja:	9700 DTM bezbojni lak	2
	(težina)	9075 HS akrilni utvrđivač	1
	Omjer mješanja:	9700 DTM bezbojni lak	2
	(volumen)	9075 HS akrilni utvrđivač	1

Primjena**Postavljanje pištolja (Gornji lončić):** Običajno 1,2 – 1,4 mm / 1,5 – 2,0 bar**Postavljanje pištolja (Donji lončić):** Prema proizvođaču**Broj nanosa:** 2 – 3**Odzračivanje (vrjeme između nanosa):** 5 – 7 min**Sušenje****Suha na dodir (20 °C/68 °F):** 8 – 12 h**Suha na dodir (60 °C/140 °F):** 20 – 25 min**Debljina suhog filma:** 40 – 60 mikronov**Potlife (20 °C/68 °F):** 90 – 120 min**Komplementarni proizvodi**

9075 HS akrilni utvrđivač

Testiranje materijala

Kakvo ispitivanje primijenjenog materijala (adhezijski test, otpornost na kemikalije, ispitivanje slanom komorom...) mora se provesti najmanje 15 dana nakon primjene.

Tehničke informacije**Specifična težina:** 0,965 - 0,980 kg/L**Rok upotrebe:** Min. 24 mjeseca od datuma proizvodnje pod normalnim uvjetima skladištenja i neotvorenoj konzervi.

Broj proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9700-1	/	1 l	12
9700-5	/	5 l	2

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) <600

Zdravlje i sigurnost

Za mjere zaštite zdravlja i sigurnosti, obratite se odgovarajućem sigurnosnom listu i naljepnici na ambalaži. Tađer Vas molimo da se pridržavate uputa za pohranu.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih propisa/zakona. Opisni materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu.

Informacije i metode opisane su na temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.